



PUNCTE FORTE PE SCURT:


Etanșare perfectă la suprapuneri și îmbinări transversale

- Membrană de difuzie impermeabilă la apă
- Sudabilă la cald (la temperatură de la 200°C la 300°C) sau la rece cu THI Welding Liquid
- Potrivită pentru condiții climatice extreme
- Utilizabilă pe acoperișuri cu înclinație redusă ($\geq 5^\circ$)

Caracteristici:



Clasificare:



Date tehnice		
Material	PU,PET,PU	
Microfilm funcțional	folie dublă PU	
Culoare	Gri	
Durabilitate sub FTV integrat	DA**	
Greutate unitară	EN 1849-2	345 g/m ²
Grosime		0,9 mm
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	0,3 m
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	~ 115 g/m ² /24 h
Coloană de apă	EN 20811	>800 cm
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	succes
Clasă de impermeabilitate	EN 1928 (Met. A)	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	350 / 430 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	45 / 50 %
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	280 / 250 N
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV		3 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+90°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului. Produsul este potrivit pentru acoperirea în zone cu temperaturi maxime de funcționare de până la 90°C. Dacă nu se depășește această limită, produsul poate fi potrivit pentru utilizare sub sistemele fotovoltaice. Este necesar să vă asigurați că secțiunile transversale de ventilație și deschiderile de ventilație sunt complet funcționale pentru toate tipurile de acoperiri și în special pentru sistemele fotovoltaice, pentru a preveni acumularea de căldură. Mai mult, datorită metodei de instalare a unui sistem fotovoltaic, unde pot exista sloturi între un panou și altul, este necesar să excludem că USB Weld AS devine principalul obstacol împotriva fluxului de apă. Prin urmare, USB Weld AS trebuie să reprezinte întotdeauna cel de-al doilea nivel de impermeabilizare și, ca atare, trebuie să fie protejat în întregime de expunerea directă la razele UV.

Compoziție:

- Strat sudabil din PUR cu suprafață anti-alunecare ①
- Microfilm funcțional din PET ②
- Strat sudabil din PU ③

Coduri și dimensiuni

Articol	Cod	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
USB Weld AS	02010354	1,5	30	900
USB Weld AS	020103540	3,0	30	1800
USB Welding Strip	02010353	0,3	20	-