

# Ampatex® A primo plus



Utilizată ca barieră de vapori, strat de etanșare la aer și barieră împotriva radiației electromagnetice, pe partea caldă a izolației termice în acoperiș, pereți, planșee și tavane, în construcții deschise la difuzie spre exterior. Ideală pentru izolații insuflate, datorită valorilor extrem de mari de rezistență la rupere.



- > Comportament la foc: A2-s1, d0
- > Valoare Sd 50 m: barieră de vapori
- > Incombustibilă: nu contribuie la incendiu în stratul de instalații
- > Suprafață din folie de aluminiu microperforată: reflectă căldura și radiația electromagnetică

| Date tehnice                                                     | Valoare                   | Standard                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Valoare S <sub>d</sub>                                           | 50,00 m                   | EN 1931, EN ISO 12572      |
| Greutate                                                         | 420 g/m <sup>2</sup>      | EN 1849-2                  |
| Rezistență la rupere longitudinal   transversal                  | 2750 N/5 cm   2280 N/5 cm | EN 12311-1                 |
| Alungire la rupere longitudinal   transversal                    | 4,8 %   4,6 %             | EN 12311-1                 |
| Rezistență la sfâșiere (tija cuiului) longitudinal   transversal | 500 N   500 N             | EN 12310-1                 |
| Rezistență la temperatură                                        | -35 °C până la 90 °C      |                            |
| Comportament la foc (CH)                                         | RF 1                      |                            |
| Comportament la foc                                              | A2-s1, d0                 | EN ISO 11925-2, EN 13501-1 |
| Lățime de suprapunere                                            | 10 cm                     |                            |
| Emisivitate                                                      | 2 %                       |                            |
| Reflectivitate                                                   | 98 %                      |                            |
| Etanșeitate la apă la 2 kPa                                      | îndeplinită               | EN 1928, procedura A       |
| Etanșeitate la aer                                               | etanșă la aer             |                            |

Instrucțiuni de pozare actualizate

