

AQUAPROOF

REACTIVE

**Hidroizolație reactivă monocomponentă, cu uscare rapidă.
Ecologic.**



DESCRIERE

AQUAPROOF REACTIVE este un strat de impermeabilizare reactiv inovator, fără solvenți.

AQUAPROOF REACTIVE se aplică cu pensula sau cu rola pentru a forma o membrană impermeabilă și flexibilă, cu aderență excelentă la diferite suprafețe și rezistență bună la UV. AQUAPROOF REACTIVE poate fi aplicat și pe suprafețe umede. AQUAPROOF REACTIVE este potrivit atât pentru aplicații orizontale, cât și verticale.

O versiune specială AQUAPROOF REACTIVE rezistentă la rădăcini este disponibilă pentru acoperișurile verzi.

DOMENIUL DE APLICARE

Impermeabilizarea structurilor din beton sau zidărie, cum ar fi pereții subsolului, acoperișurile subsolului, rosturile, fundațiile, terasele, balcoanele și trecerile de conducte.

AVANTAJE

- " Aderență bună la diverse materiale de construcție: blocuri de beton/bricks, beton, materiale plastice, diverse metale, PP, PE, PVC-U, acoperișuri, EPDM și materiale izolante (PUR, PIR, XPS, EPS).
- " Crack-bridging și elastic.
- " Caracteristicile sunt păstrate chiar și după un contact lung și direct cu apa. Rezistent la ciclurile de îngheț-dezghet.
- " Rezistent la UV.
- " Rezistent rapid la ploaie. Timp scurt de uscare, chiar și la temperaturi scăzute.
- " Poate fi utilizat pe substraturi umede.
- " Fără izocianați, solvenți, siliconi și bitum.
- " 100% solide.

METODA DE APLICARE

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

- " Îndepărtați praful, piesele libere și apa stătătoare de pe suprafață. Îndepărtați eflorescența de sare și alți contaminanți de suprafață care pot afecta aderența.
- " Aplicați numai pe o suprafață solidă și închisă. Dacă este necesar, efectuați reparații (la beton) cu un mortar cu întărire rapidă.
- " Substrat care trebuie uscat manual
- " Închideți infiltrațiile de apă cu un mortar cu priză rapidă.
- " Se recomandă curățarea la înaltă presiune și/sau sablarea.
- " Atunci când AQUAPROOF REACTIVE este utilizat pentru impermeabilizarea betonului cu risc de găuri în stratul AQUAPROOF REACTIVE, aplicați primul grund REACTIVE PRIMER HF cu rola sau pensula.

METODA DE APLICARE

- " Aplicare cu pensula sau rola adecvată în 1 sau 2 straturi.
- " Rosturi de dilatare: aplicați un prim strat de AQUAPROOF REACTIVE; apoi aplicați EPDM deasupra și aplicați un al doilea strat de AQUAPROOF REACTIVE. Utilizarea plaselor de armare nu este recomandată în jurul altor detalii între straturile de AQUAPROOF REACTIVE.
- " Curățați echipamentul cu detergentul REACTIV AQUAPROOF. Nu curățați materialul cu apă.

CARACTERISTICI*

SUBIECT	NORMĂ	VALOARE
Vizualizare		Gri, negru, verde
Temperatura de aplicare		+1 - +30°C (temperatura substratului)
Densitate	EN ISO 2811-1	1,36 kg/litru
Solide	EN ISO 3251	97%
Consum minim		1,5 kg/m ²
Setarea inițială		1 oră
Rezistență la ploaie		Instant
Rezistența la temperatură după întărire		-30°C - +80°C
Rezistența la vapori de apă	RO 1931	Sd: 1,5 (μ: 751)
Rezistență la alungire	EN ISO 527-3	344%
Rezistența la tracțiune - tensiunea la rupere	NBN EN 527-3	1,35 MpA
Modul de tracțiune	NBN EN 527-3	0,45 MpA
Etanșeitate - rezistență la presiunea hidrolică	EOTA - TR004	Pass
Impermeabilizare	EN 14891 par. A.7	Pass
Impermeabilizare	RO 1928	Trecere; 2,5 bar
Aderența la betonul umed	EN 1542 (1999)	1 N/mm ²
Aderență după cicluri de îngheț-dezgheț cu săruri de degivrare	EN 13687-1	0,93 N/mm ²
Rezistență la alunecare	TR009 (2004)	Pas (< 0,1 mm)
Acoperirea fisurilor	EN 14891 par.A.8.	Pas; > 0,75mm
Indentare dinamică	NBN EN12691:2001	Pass; 10mm
Indentare statică	TR007	250N (L4 - P4)
Indentare dinamică	TR006	I4 (XPS)
Rezistența la foc	EN 13501-5	Pass - Broof (t1) - orice platformă continuă necombustibilă cu o grosime minimă de 10 mm - punte din lemn limitată la intervalul de înclinare: unghi: <20°
Aderență la: - EPDM, Acoperișuri, PVC - FPO, PVC P, Tricomer - Plăci de ipsos, plăci de fibrociment - CLT (lemn), Multiplex (lemn), OSB - Betonplex (lemn), Purenit® - Panou din fibre de lemn - PUR, PIR, XPS, EPS - Ytong - piatră de silicat de calciu - Metal, beton	ISO 4624	++ (*) +++ (*) +++ (*) +++ (*) +++ (*) +++ (*) +++ (*) +++ (*) +++ (*) +++ (*) (*) :++: bun; +++: excelent

(*) Valori în condiții de laborator; pot diferi pe șantier.

Ambalaje

7,5 kg - palet: 60x7,5 kg
18kg - palet: 33x18 kg

Depozitare

6 luni, închis și în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 5 și 25°C. A se păstra departe de sursele de căldură și de lumina directă a soarelui.

Siguranța

Consultați fișa cu date de securitate a acestui produs înainte de a-l utiliza. Respectați igiena profesională obișnuită.

DATA EDIȚIEI: 05/09/2024 - Se aplică condițiile noastre generale de vânzare. Acest document nu are o valoare contractuală. Prezenta fișă tehnică înlocuiește și anulează ediția anterioară. Informațiile furnizate în această fișă au scopul de a vă informa și de a vă sfătui. În orice moment, această fișă poate fi adaptată din cauza evoluției tehnice. Toate informațiile sunt furnizate cu bună credință și fără nicio garanție. Aplicarea, utilizarea și prelucrarea acestor produse sunt în afara controlului nostru și, prin urmare, sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului/clientului/aplicatorului. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului și să îl aplice pentru scopul propus. Răspunderea stabilită, dacă există, pentru orice motiv, este întotdeauna limitată la valoarea bunurilor furnizate de HEVADEX bvba. Produsele și sistemele sunt fabricate în cadrul managementului calității totale. HEVADEX bvba își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a fișei tehnice locale a produsului, ale cărei copii vor fi furnizate la cerere.