

Membrane lichide de etanșe la aer

acoperiri etanșe flexibile pe bază de apă, fără COV



BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

Bine ați venit la următoarea generație de etanșeitate la aer

BLOWERPROOF
LIQUID

BLOWERPROOF
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

BLOWERPROOF
LIQUID BRUSH



De ce Blowerproof®

Blowerproof Liquid 'Brush' este un produs fără VOC, pe bază de apă, flexibil, întărit cu fibre, polimer care oferă o soluție unică și durabilă pentru producția de conexiuni etanșe la aer în construcții noi și modernizări.

Polimerul pe bază de apă se aplică cu pensula pentru a crea o etanșare neîntreruptă la aer și vapori în jurul penetrațiilor și pentru îmbinările podea / perete, îmbinările perete / tavan și îmbinările acoperișului.

Lichidul Blowerproof creează o etanșare continuă, fără sudură, etanșă la aer și vapori peste fisuri și goluri. Deoarece etanșarea urmează perfect conturul substratului și în combinație cu flexibilitatea ridicată și aderența superioară, conexiunile rămân etanșe la aer pe termen lung. Lichidul Blowerproof este soluția rapidă, flexibilă și durabilă pentru toate conexiunile etanșe la aer.

Pacea supremă a minții

- ✓ Certificat BBA
- ✓ Formează o etanșare permanentă fără cusătură
- ✓ Flexibil
- ✓ Poate fi vopsit sau tencuit
- ✓ Fără COV
- ✓ Utilizați pe orice suprafață
- ✓ Foarte rapid de aplicat
- ✓ Curățați cu apă



Solicitați o mostră

De ce să nu vedeți cu ochii dvs. cât de ușor este să creați o etanșare perfectă chiar și în jurul celor mai dificile penetrări sau conexiuni, sunați-ne sau trimiteți-ne un e-mail pentru a primi mostra dvs. gratuită.



Aplicații

Membranele lichide Blowerproof sunt foarte versatile și asigură o etanșeitate sigură și permanentă; sunt simple, rapide și ușor de aplicat. Membranele lichide Blowerproof pot fi utilizate pe o gamă largă de suprafețe obișnuite ale clădirilor și chiar pe substraturi umede. Ratele de aplicare ultrarapide și performanța dovedită fac din aceasta o modalitate garantată de a economisi bani și de a oferi o etanșare etanșă de lungă durată. Blowerproof este conceput pentru a oferi o siguranță maximă.



Conexiunile perete/plafon sunt sigilate ușor și rapid cu peria sau spray-ul Blowerproof, chiar și pe diferite tipuri de materiale, cum ar fi cărămidă, beton sau oțel. Diferitele materiale reacționează diferit la schimbările de umiditate și temperatură, ceea ce poate duce la apariția unor mici fisuri în tencuială sau în alte finisaje care duc la aer scurgeri. Aplicat în două straturi, al doilea strat trebuie aplicat numai după ce primul strat a devenit complet negru.

Găurile din jurul conductelor sunt unul dintre principalii factori care contribuie la eșecul testelor de etanșeitate la aer. Etanșarea este atât de simplă cu Blowerproof: mai întâi umpleți golurile din jurul țevelor cu ciment cu întărire rapidă sau spumă poliuretanică și aplicați 2 straturi de Blowerproof Liquid Brush cu o pensulă plată. Sigilează ușor și rapid în jurul oricărei forme, deosebit de util pentru aplicații retrofit și greu accesibile.



Jambierele ferestrelor sunt atât de simple și rapide de etanșat, mai întâi umpleți spațiile mai mari dintre cadrul ferestrei și perete cu spumă PU, apoi aplicați bandă de protecție pe profile la aproximativ 5 mm de lateral, apoi pur și simplu periați Blowerproof Liquid Brush direct pe suprafețele peretelui și ferestrei (și peste spațiul întărit) spumă de umplere) îndepărtați banda imediat după aplicare, orice scurgere poate fi ușor curățată cu apă.

Pereții pot fi o problemă în ceea ce privește etanșeitatea completă și fiabilă, dar nu Spray lichid rezistent la suflare. Aplicarea prin pulverizare asigură complet și sigur acoperirea în timp dublu de rapid. Blowerproof poate fi aplicat direct pe o gamă largă de substraturi, inclusiv cărămidă, zidărie, beton, lemn, tencuială, tencuială și chiar izolație din vată minerală. Suprafețele tratate pot fi vopsite, tencuite sau tencuite direct pe Blowerproof, disponibil și în alb pentru utilizare sub tencuială de finisare.



Îmbinările dintre pardoseală și pereți sunt o zonă vitală de etanșat pentru a atinge niveluri ridicate de etanșeitate la aer; odată ce este instalată o acoperire de pardoseală, este foarte dificil să rectificați îmbinările cu scurgeri. Aplicați Blowerproof pe suprafețe solide, fără praf, umpleți crăpăturile sau golurile în prealabil: găurile mari și rosturile > 5mm pot fi reparate cu un produs pe bază de ciment cu întărire rapidă sau spumă PU, găurile mici și rosturile 2-5mm pot fi sigilate cu Blowerproof Liquid Brush.

BLOWERPROOF
LIQUID

BLOWERPROOF
LIQUID
LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

BLOWERPROOF
LIQUID BRUSH

Produse

Indiferent de varianta aleasă, Blowerproof este un produs versatil care asigură o etanșare sigură și permanentă, simplu, rapid și ușor de aplicat. Blowerproof poate fi utilizat pe o mare varietate de suprafețe obișnuite de construcții și chiar pe substraturi umede. Cu ratele de aplicare superfastă, acesta este un mod garantat și dovedit de a economisi bani și de a oferi o etanșare etanșă durabilă și sigură. Blowerproof este conceput pentru a oferi cea mai mare pace a minții.




Liquid Brush-Blue Disponibil în tuburi de 5 kg și 2,5 kg, acesta este cel mai utilizat tip de Blowerproof. Polimerul întărit cu fibre are o consistență vâscoasă, asemănătoare maionezei, și se aplică pur și simplu cu pensula. În mod normal, se aplică două straturi recomandat, aplicați al doilea strat atunci când primul strat a trecut de la albastru la negru. Grosime maximă per strat 5-7mm grosime maximă totală 10-14mm. Aplicați pe orice suprafață stabilă fără praf. Găurile mai mari de 5 mm trebuie umplute cu mortar de umplere a golurilor Blowerproof.

Perie lichidă - alb Disponibil numai în cuve de 5 kg Rezistent la suflare Albul este conceput pentru utilizarea în cazul în care un strat de ipsos va fi aplicat direct deasupra. Perfect pentru etanșarea plăcilor de gips-carton, MgO și a altor plăci cu tencuială minerală, un singur strat aplicat la o adâncime maximă de 5 mm va asigura o etanșare discretă, dar perfectă. Aplicați pe orice suprafață stabilă fără praf. Găurile mai mari de 5 mm trebuie umplute cu mortarul de umplere a golurilor Blowerproof.



Cartușul Blowerproof Brush Blue-cartușul de 300 grame permite aplicarea precisă și direcționată a produsului Blowerproof Brush Blue în zone precum jambierele ferestrelor, penetrarea jambierelor ușilor și aplicații greu accesibile. Aplicați ca o perlă simplă sau dublă, apoi terminați cu peria pentru a asigura o etanșare completă. Produsul poate fi utilizat pentru etanșarea între plăci și pentru rosturile perimetrale, asigurați-vă că adâncimea totală aplicată nu depășește 10 mm.

Mortar de umplere a golurilor Blowerproof Etanșarea golurilor dintr-o clădire este esențială pentru obținerea unei bune etanșeități la aer. Pentru goluri mai mari de 5 mm, utilizați Blowerproof non Mortar de umplere a spațiilor de contracție, mai puțin toxic și mai rentabil decât spumele, mortarul nostru nu se va contracta și nu va sângera. Folosiți pentru a umple goluri mai mari de 5 mm înainte de aplicarea cu peria sau sprayul Blowerproof.



Blowerproof Liquid Spray O versiune aplicată prin pulverizare, perfectă pentru suprafețe mai mari sau aplicare directă pe izolație, zidărie, cărămidă și o gamă largă de substraturi. Blowerproof Liquid Spray este soluția ideală pentru proiecte comerciale și de mari dimensiuni, unde se pot face economii semnificative datorită ratei rapide de aplicare. Blowerproof Liquid Spray este disponibil numai prin aplicatori autorizați. Vă rugăm să sunați pentru mai multe informații sau pentru o ofertă.

BLOWERPROOF
LIQUID

BLOWERPROOF
LIQUID
LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

BLOWERPROOF
LIQUID BRUSH

GENERAȚIA URMĂTOARE DE ETANȘEITATE LA AER

Rezumat tehnic

TEST	NORMĂ	VALOARE
Factor de rezistență la difuzia umezelii	EN ISO 12572 (2001)	$\mu = 35967$
Aderența pe cărămidă roșie Porotherm (uscat)	ISO4624 (2002)	1,9 N/mm ² (v)
Aderența pe cărămidă roșie Porotherm (umed)	ISO4624 (2002)	2,5 N/mm ² (v)
Aderența pe cărămidă de beton (uscată)	ISO4624 (2002)	2,7 N /mm ² (v)
Aderența pe cărămidă de beton (umedă)	ISO4624 (2002)	2,5 N /mm ² (v)
Aderența pe blocul Ytong (uscat)	ISO4624 (2002)	0,44 N /mm ² (v); 100% eșec în substrat
Aderența pe blocul Ytong (umed)	ISO4624 (2002)	0,44 N /mm ² (v); 100% eșec în substrat
Adeziv pe pro- file de ferestre din PVC (zendow)	ISO4624 (2002)	1,5 N /mm ² (v)
Adeziv pe pro- file PVC pentru ferestre (neted)	ISO4624 (2002)	0,83 N /mm ² (v)
Aderența pe aluminiu win- profilul dow	ISO4624 (2002)	2,5 N /mm ² (v)
Aderență pe EPDM (" Tridex ")	ISO4624 (2002)	1,5 N /mm ² (v)
Aderența pe acoperișuri	ISO4624 (2002)	0,4 N /mm ² (v); 100% eșec în substrat
Aderența tencuielii (knauf MP75) pe peria lichidă Blowerproof	ISO4624 (2002)	0,81 N /mm ² (v); >30% cedare în tencuială
Alungire	NBN EN 12311-1 (1999)	120% 42 N/50mm ² rezistență la tracțiune
Propagarea flăcării	EN ISO 11925-2	<150 mm
Reacția la foc	EN ISO 11925-2	NU
VOC, TVOC, substanțe cancerigene, amoniac, formaldehidă	EN ISO 16000-9/6 EN 717-1 EN ISO 16000-28	 

