

SANIPROOF

liquid

Soluție cu un singur produs pentru hidroizolarea înainte de placarea cu gresie a băilor / băilor ude.

Învelișul lichid Saniproof se usucă într-o membrană flexibilă cu proprietăți ridicate de rezistență la fisurare.

Aplicare cu rola, pensula sau pistolul de pulverizare airless.

Nu sunt necesare consolidări ale colțurilor.



DESCRIEREA PRODUSULUI

" Acoperire pe bază de polimeri care, după aplicare, se usucă într-o membrană flexibilă cu proprietăți ridicate de acoperire a fisurilor, pentru impermeabilizarea suprafețelor pe bază de beton și ciment în dușuri, băi, zone cu aburi, camere umede care necesită impermeabilizare înainte de placare.

" Aplicați Saniproof Liquid cu o mașină de vopsit fără aer, cu rola sau cu pensula.

" Nu sunt necesare consolidări ale colțurilor

SUBSTRATURI ADECVATE(*)

" Beton și cărămizi;

" Tencuială pe bază de ciment, plăci rezistente la apă;

" Pardoseli și pereți existenți din gresie

și faianță. Substraturi adecvate pentru spații umede.

SOLICITARE

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE APLICAȚIA

" Asigurați-vă că suprafețele care urmează să fie etanșate sunt lipsite de praf. Îndepărtați materialul desprins sau sfărâmat, eflorescențele de suprafață și apa stătătoare și toate celelalte tipuri de poluanți care pot afecta aderența. Atunci când se aplică pe suprafețe pe bază de ciment, acestea trebuie să fie uscate și solide.

" Asigurați-vă că suprafețele pe care se va aplica Saniproof Liquid sunt hidrofobe sau adecvate pentru aplicarea unui strat de acoperire pe bază de apă.

" Suprafețele pe care se va aplica Saniproof Liquid trebuie să fie complet închise: prin urmare, utilizați un mortar pe bază de ciment pentru a închide toate golurile, rosturile sau o tencuială de ipsos cu întărire rapidă pentru reparații mici. Pregătiți substratul ca pentru o vopsire.

" Aplicarea pe pardoseli existente este posibilă, cu condiția ca acestea să fie bine aderente și rugoase înainte de aplicarea lichidului saniproof. Substraturile poroase vor fi amorsate mai întâi cu Primer 43. Rosturile pardoseală/perete vor fi închise.

" Orice îmbinare între substraturile minerale și oțel/inox/plastic (cum ar fi conductele,...), trebuie să fie sigilată cu un

material de etanșare flexibil rezistent la apă pentru a acoperi rostul.

" Temperatura în timpul aplicării și în timpul: > 5°C.

" Se amestecă înainte de utilizare pentru omogenizare.

SANIPROOF

liquid

" Produsul este gata de utilizare. Nu adăugați apă sau solvenți.

" Aplicați cu un dispozitiv de pulverizare a vopselei fără aer, cu rola sau cu pensula.

METODA DE APLICARE

" PASUL 1 - conexiuni

Umpleți rosturile dintre suprafață, drenaj și tuburi cu un material de etanșare impermeabil vopsibil.

Când aceste rosturi sunt < 5 mm, măriți-le înainte de a aplica materialul de etanșare.



" PASUL 2 - Aplicați lichidul Saniproof

Aplicați lichidul Saniproof cu o rolă cu păr lung, o pensulă sau o mașină de vopsit airless în două straturi.

- Acoperirea în 2 straturi este de minim 800 gr/m², sau 2 straturi de aproximativ 400 gr/m², în funcție de rugozitatea substratului.
- Al doilea strat se aplică transversal pe primul strat, după ce primul strat s-a uscat.
- Verificați pentru acoperire completă



" PASUL 3 - Finisarea prin placare

După ce al doilea strat de Saniproof Liquid s-a uscat (la 24 până la 48 de ore de la aplicare), aplicați gresia ca finisaj. Adezivi adecvați pentru gresie și faianță: clei de ciment clasa C2 sau clei de dispersie clasa D2TE, conform EN12004.

PUNCTE DE ATENȚIE

" Evitați orice contact cu apa sau alte lichide în timpul fazei de uscare a Saniproof Liquid.

" Curățați echipamentul după utilizare cu apă rece.

" Protejați Saniproof împotriva deteriorărilor până la aplicarea gresiei.

" Asigurați ventilația în caz de umiditate ridicată.

" Nu aplicați Saniproof Liquid:

- Pe suprafețe care conțin bitum sau asfalt;
- Pe suprafețe cu contact continuu cu apa sau presiune a apei;
- Pentru a acoperi fisurile în mișcare.
- Pe suprafețe care nu sunt adecvate pentru aplicarea de acoperiri pe bază de apă.

CARACTERISTICI

" Lichid albastru

" Densitate (kg/litru): 1,2. (ind.).

" Solide: 60% (ind.)

" Consum minim total: 0,8 kg/m² (în funcție de substrat)

SANIPROOF

liquid

- " pH: 9,0.
- " Alungire (DIN 53504) (%): >250.
- " COV: < 5ppm.
- " Rapoarte de testare BBRI

INSTITUT DE TESTARE	TEST	NORMĂ	VALOARE
 bbri.be	Aderența la cărămidă roșie Porotherm	ISO4624 (2016)	1,6 N/mm ²
 bbri.be	Aderența la cărămidă de beton	ISO4624 (2016)	1,4 N/mm ²
 bbri.be	Aderența pe șapă de ciment cu nisip	ISO4624 (2016)	1,3 N /mm ²
 bbri.be	Aderența pe plăci de beton	ISO4624 (2016)	1,6 N /mm ²
 bbri.be	Adeziv pe cărămidă Ytong	ISO4624 (2016)	1,0 N /mm ²
 bbri.be	Etanșeitate	NBN EN 14891par. A7	Waterdicht
 bbri.be	Absorbția apei	NBN EN 14891par. A7	2,14 g la 5,27 g (norma <20g)
 wtcb.be	Cracare	NBN EN 14891	> 3,5 mm (gem.)

AMBALARE

Găleți de 6 kg; palet: 64 x 6 kg
Găleți de 20 kg; palet: 18 x 20 kg

CONSERVARE

12 luni; ambalaj original.
Stoc > 5°C și departe de lumina directă a soarelui.

SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu date de securitate înainte de aplicare. Lucrați întotdeauna în zone bine ventilate. Evitați contactul cu pielea atunci când produsul este în stare umedă.

DATA PREZENȚEI EDIȚII: 30/05/2019

Se aplică condițiile noastre generale de vânzare. Acest document nu are valoare contractuală. Prezenta fișă tehnică înlocuiește și anulează ediția anterioară. Informațiile furnizate în această fișă au scopul de a vă informa și consilia. Hevadex bvba își rezervă dreptul de a modifica sau schimba aceste informații fără notificare prealabilă. Toate informațiile sunt furnizate cu bună credință și fără nicio garanție. Aplicarea, utilizarea și procesarea acestor produse sunt în afara controlului nostru și, prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea utilizatorului/clientului/aplicatorului. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului și să îl aplice pentru scopul propus. Răspunderea stabilită, dacă există, pentru orice motiv, este întotdeauna limitată la valoarea bunurilor furnizate de HEVADEX bvba. Produsele și sistemele sunt fabricate în cadrul managementului calității totale. HEVADEX bvba își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a fișei tehnice locale a produsului, ale cărei copii vor fi furnizate la cerere.