

OLIVE WAX

Extra White Pillar Blend

CERA VEGETALE

	LIMITI	METODO
STATO FISICO (25°C)	SOLIDO	
COLORE	0.5 Max	ASTM D1500 - 12
ODORE	TIPICO ()	ASTM D1833 - 87(2012)
TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE	50 - 55 (°C)	ASTM D938 - 12
PENETRAZIONE AGO 25°C	15 - 25 (dmm)	ASTM D1321 - 16a