

OUTDOOR SYSTEM

9335

MISCHNIX

BETON USCAT CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ

**Nu necesită amestecare. Pregătire ușoară de lucru.
Întărire extrem de rapidă.**

Ajutorul ideal pentru lucrările exterioare. Puneți amestecul uscat în groapă, umeziți-l cu apă și ați terminat.
Se întărește în 5 minute.



exterior: doar pardoseală
pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Pentru lucrări de betonare în grădină, de ex. fundații punctuale.
Pentru ancorarea structurilor fără cerințe statice (de exemplu, stâlpi de gard, suporturi de uscare, lămpi, echipamente de joacă etc.).

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Evitați lumina directă a soarelui, căldura, înghețul, umezeala intensă (ploaia) și curenții de aer în timpul procesului de punere în operă. Nu este permisă încălzirea directă a suprafeței.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Săpați o groapă de cel puțin 40x40x40 cm, astfel încât să fie cu 20 cm mai mare pe toate laturile decât obiectul care urmează să fie înglobat în beton.
Suprafața trebuie să fie stabilă, lipsită de materiale friabile și ferită de îngheț.

Pregătirea stratului suport

Udați pereții și fundul gropii cu apă (apa nu trebuie să rămână în groapă).

Amestecare

Se toarnă amestecul uscat în spațiul pregătit (groapa) într-un strat de aproximativ 10 cm și se umple cu apă. După aproximativ 2 minute, adăugați un alt strat și repetați procesul. Amestecul uscat poate fi, de asemenea, amestecat cu apă. În acest caz, procedați după cum urmează: pregătiți materialul turnând amestecul uscat în cantitatea de apă prescrisă și amestecând. Folosiți o lopată sau o lopată electrică. Amestecați ușor cu un malaxor sau cu un mixer cu viteză redusă. Timpul de la amestecarea cu apă până la punerea în operă nu trebuie să depășească 2 minute (în funcție de condițiile climatice). Utilizați apă potabilă sau apă conformă cu EN 1008 pentru amestecarea sau turnarea amestecului.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (recomandat)
25 kg	3 L

Instrucțiuni de lucru

Se toarnă amestecul uscat în groapa pregătită într-un strat de aproximativ 10 cm și se udă cu cantitatea de apă specificată. După aproximativ 2 minute, repetați procesul cu un alt strat. Pentru a obține o mai bună compactare a materialului, conținutul sacului trebuie să fie suficient. Materialul poate fi turnat într-un recipient sau într-un vas de amestecare sau roabă în imediata apropiere a locului de utilizare. Se toarnă cantitatea de apă recomandată pe material și se amestecă cu o lopată sau cu un malaxor de putere adecvată (min. 1300 W) la viteză redusă. Aplicați imediat amestecul pe zona de fixare și compactați. Timpul de la amestecarea cu apă nu trebuie să depășească 2 minute.

Pentru ambele metode de aplicare, se recomandă utilizarea cantității recomandate de beton, amestecat cu apă și aplicați cu mistria pentru a forma un con ușor, în ultimii aproximativ 5 cm de grosime. Acest design al suprafeței facilitează drenarea precipitațiilor de pe suprafața betonului. Elementul ancorat trebuie să fie ținut timp de maximum 5 minute după betonare. Elementul ancorat poate fi expus la sarcină maximă la 24 de ore după betonare.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	100 mm
Grosimea minimă/strat	30 mm

Consum



Consum de material min.	Consum de material, în unitate de măsură
2	kg/m²/mm

Timp de lucru



5 min

Circulabil



1 h

Protecție după aplicare

Păstrați betonul umed timp de 2-3 zile.

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Granulație maximă	4mm
Pus sub sarcină	1 Zi

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	25 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	48
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	6 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Eliminarea ambalajelor	Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (consultați fișa cu date de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu le aruncați împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic