

FLOOR SYSTEM

5212**ESTRICH ZE20**

O SOLUȚIE FIABILĂ PENTRU CLĂDIRILE REZIDENȚIALE

Șapă de ciment pentru interior și exterior, pentru suprafețe cu sarcină redusă

O alegere fiabilă pentru spațiile cu sarcină redusă

Substrat pentru suprafețe interioare și exterioare acoperite

Aplicare mecanizată, asigură astfel o lucrare rapidă și eficientă

Consistență umedă, fără exces de apă, prin urmare se usucă mai repede

Creează o suprafață netedă, plană și rezistentă



exterior: doar pardoseală
interior: doar pardoseală
pentru prelucrare manuală și mecanizată



Domeniul de aplicare

Pentru suprafețe cu placări exterioare și interioare. Pentru utilizare ca șapă flotantă sau ca șapă în contact direct cu substratul pentru a obține un substrat adecvat pentru primirea plăcilor. De asemenea, pentru pardoseli.

Clasa de foc



pardoseală

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Tricotat? Evitați lumina directă a soarelui, căldura, înghețul, umezeala intensă (ploaia) și curenții de aer în timpul procesului de tricotat. Nu este permisă încălzirea directă a suprafeței. Temperaturile scăzute pot afecta în mod negativ întărirea și timpul de întărire a materialului va fi prelungit.

Amestecare

Șapa de ciment se amestecă cu apă pe șantier. Amestecarea se poate face într-o betonieră, cu un malaxor orizontal (de exemplu, PFT HM24), uneori cu o mașină de amestecat (folosind un arbore de amestecare adecvat) sau manual. Timpul de amestecare în betoniere este de 3-5 minute. Pentru aplicarea șapei umede de pământ, se folosește un malaxor special pentru șape. se poate folosi un echipament special de amestecare și împrăștiere a șapei (Estrich Boy).

Necesar de apă



Cantitate	Litri (recomandat)
25 kg	2,2 L
40 kg	3,5 L

Amestecarea



Timp de amestecare
5 min

Instrucțiuni de lucru

Întindeți materialul pe substratul pregătit și compactați-l, de exemplu, lovindu-l cu o mistrie. Apoi neteziți suprafața cu un profil H din aluminiu și neteziți-o cu o mistrie de material sau de oțel. Acum este timpul să trageți în jos cu o bară vibrantă.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	80 mm
Grosimea minimă/strat	30 mm

Consum



Consum de material min. 2 Consum de material, în unitate de măsură kg/m²/mm

Timp de lucru



2 h

Circulabil



1 Zi

Protecție după aplicare

Evitați efectele negative ale soarelui, ale căldurii și ale curenților de aer. Protejați de îngheț și ploaie. Nu încălziți direct suprafața. Păstrați șapa umedă timp de 2-3 zile.

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Clasa de inflamabilitate	A1 _{fl}
Granulație maximă	4mm
Pus sub sarcină	178 h
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm²	20 N/mm²
Rezistența la încovoiere după 28 zile în N/mm²	3,50 N/mm²

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR/SL
Greutatea netă	40 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	30
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis
siloz		

Servicii	Service, inchiriere masini
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic