

FACADE SYSTEM

2002

KONTAKT VS



O LEGĂTURĂ DURABILĂ ÎNTRE PERETE ȘI TENCUIALĂ.

Șpiț de tencuială pe bază de ciment

Equilibrează capacitatea de absorbție a zidăriei: reduce fisurarea tencuielii.
Asigură o bună aderență între elementele de zidărie și tencuiala de bază.
Aplicabil mecanizat: permite o muncă eficientă.



exterior: doar perete
interior: doar perete
pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Mortar uscat ptr. exterior și interior, la clădirile rezidențiale și industriale noi și vechi, ca și șpiț de amorsaj înainte de tencuială. Pentru zidării din cărămidă, piatră, beton (nu pe beton neted/lis), BCA etc. și plăci fibrolemnoase, pentru a regla gradul de absorbție al suprafeței și a crește aderența tencuielii.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie între +5°C și +25°C.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele relevante, să fie stabil, fără particule libere, praf, murdărie, ulei, reziduuri de agenți de degajare a mușcăiului și eflorescențe. Temperatura substratului trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +25°C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de începerea lucrului, acoperiți suprafețele care trebuie protejate!
Eventualele defecte ale zidăriei trebuie reparate cu cel puțin trei zile înainte de tencuire.
Îndepărtați orice parte a peretelui care se mișcă ușor. Umpleți fisurile și canelurile de conducte cu tencuială de grund.
Dacă este necesar, umeziți substratul înainte de aplicare.

Amestecare

Șprîțul de ciment Kontakt VS se amestecă cu apă pe șantier. Amestecarea se poate face într-o betonieră, o mașină de amestecat (folosind o tijă de amestecare adecvată), o pompă de tencuit, de ex. PFT G4/G5 (melc D6-3) sau în combinație cu un malaxoare orizontale din seria PFT HM și pompe de mortar (de exemplu, PFT ZP3).

Volumul de apă de amestecare: aprox. 5,6 l/sac 25 kg (aprox. 0,23 l/kg).
Necesarul de material: aprox. 6 kg/m². 1 sac (25 kg) de mortar uscat = aprox. 13,75 l de mortar umed.
Necesarul exact de material poate fi determinat prin aplicare de probă.
Grosimea stratului: aprox. 5 mm.
Timp de lucru: aprox. 2 ore.
Condiții de lucru: În timpul lucrului, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie între +5°C și +25°C.
Perioada de valabilitate, depozitare: într-un loc uscat, în ambalaj nedeschis, timp de 12 luni de la fabricare.

Necesar de apă

Cantitate	Litri (Min)	Litri (recomandat)	Litri (max.)
25 kg	l	5,6 l	l
kg	l	l	l

Instrucțiuni de lucru

Se recomandă aplicarea cu unelte tradiționale de zidărie (mistrie de zidărie) sau cu o pompă de tencuit (de exemplu, PFT G4). Grosimea recomandată a stratului: aprox. 5 mm.
Unelte de aplicare: mistrie de zidărie.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea recomandată a stratului | 5 mm

Consum



Consum de material min. 6 Consum de material, în unitate de măsură kg/m²

Timp de lucru



120 min

Protecție după aplicare

Mortarul aplicat nu trebuie expus la îngheț în timpul perioadei de întărire !

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Îndepărtați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

- 2012 PREMIUM
- 2021 MP 501 I
- 2052 MP Leicht

- Tencuială manuală cu un singur strat
- Tencuială de bază aplicată mecanizat
- Tencuială ușoară (de bază) cu aplicare mecanizată

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Clasa de inflamabilitate	A1
Granulație maximă	2mm
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm ²	15 N/mm ²
Rezistența la încovoiere după 28 zile în N/mm ²	5 N/mm ²
Conductivitate termică (λ) in W/(m.K)	1.17
Densitatea uscată în kg/m ³ - până la	2 000

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	25 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	48
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis
siloz	fără ambalaj	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Instructiuni de eliminare	Nu turnați materialul rămas în canalizare. Lăsați materialul rămas să se întărească. Eliminați tencuiala întărită ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările locale.
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie predate pentru reciclare. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic