

OUTDOOR SYSTEM

9005**M5 KLINKER**

PENTRU CONSTRUCȚII DE ZIDĂRIE, MORTAR SPECIAL PENTRU CLINKER

Mortar de clincher

2 în 1: poate fi utilizat pentru zidărie și chituire.

Rezistent la îngheț: pentru zidărie și placări durabile.

Disponibil în gri și gri închis: creați chituri contrastante pentru a se potrivi cu culoarea cărămizilor de clincher.



exterior: doar perete

interior: doar perete

pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Mortar de zidărie pentru cărămizi de clincher (cărămizi cu absorbție redusă de umiditate, arse până la starea solidă) și cărămizi de var și nisip. Pentru zidărie și chituire în clădiri rezidențiale noi și vechi, clădiri publice și clădiri industriale. Poate fi utilizată atât în interior, cât și în exterior și este rezistentă la îngheț.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Amestecarea și aplicarea sunt posibile numai în condiții meteorologice, de material, aer și temperatură adecvate. Temperatura recomandată a materialului, a aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +25°C.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Suprafața de contact și materialele de zidărie trebuie să fie pregătite în conformitate cu specificațiile de proiectare și ale producătorului materialelor de zidărie.

Pregătirea stratului suport

Atunci când se utilizează mortarul de zidărie M5 Klinker, suprafața de contact și materialele de zidărie trebuie pregătite în conformitate cu specificațiile de proiectare și ale producătorului materialelor de zidărie.

Amestecare

Mortarul de zidărie M5 Klinker este amestecat cu apă pe șantier, fără cocoloașe. Amestecarea se poate face într-o betonieră, cu un malaxor orizontal (de exemplu, PFT HM24), cu un malaxor manual (folosind o tijă de amestecare adecvată) sau manual. Timpul de amestecare este de aproximativ 3 minute.

Cantitatea de apă de amestecare: pentru 40 kg de mortar de clincher sunt necesari aproximativ 6,0 litri de apă.

Necesarul de material: aprox. 1,8 kg/1 litru de mortar. Necesarul exact de material poate fi determinat prin aplicare de probă.

Grosimea stratului: 8-15 mm.

Timp de lucru: aprox. 2 ore.

Condiții de prelucrare: În timpul lucrului, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie între +5°C și +25°C.

Depozitare, termen de valabilitate: într-un loc uscat, în ambalaj nedeschis, timp de 12 luni de la fabricare.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (Min)	Litri (recomandat)	Litri (max.)
40 kg	1	6,0 l	1

Amestecarea



Timp de amestecare
3 min

Instrucțiuni de lucru

Se recomandă aplicarea manuală, cu ajutorul uneltelor manuale tradiționale și respectând tehnologia de zidărie. Temperatura suprafeței, a materialului și a aerului trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +25°C. Respectați întotdeauna specificațiile producătorului de zidărie atunci când aplicați zidăria, cu excepția cazului în care producătorul de zidărie specifică altfel. Umpleți atât rosturile orizontale, cât și cele verticale.

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	15 mm
Grosimea minimă/strat	8 mm

Timp de lucru



120 min

Protecție după aplicare

Mortarul nu poate fi expus la îngheț!

Unelte și reguli de curățare

Spălați unelte cu apă imediat după terminarea lucrului. Îndepărtați mecanic reziduurile uscate.

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Clasa de inflamabilitate	A1
Granulație maximă	2mm
Rezistența la compresiune după 28 zile în N/mm ²	5 N/mm ²
Permeabilitatea la apă sub presiune	Nu
Conductivitate termică (λ) in W/(m.K)	1.05
Densitatea uscată în kg/m ³ - până la	1 900

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	40 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	30
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
----------	----------------------------

Instructiuni de eliminare	Nu turnați materialul rămas în canalizare. Lăsați materialul rămas să se întărească, apoi eliminați-l ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările locale.
---------------------------	--

Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a produsului). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Ambalajul poate fi eliminat în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
------------------------	--

Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
-------------------------	-------------------------

Notă juridică	Aviz juridic
---------------	--------------