

FACADE SYSTEM

2614**DEEP PRIMER**

Denumirea anterioară a produsului: Tiefengrund



CALITATE PREMIUM PENTRU REZULTATE PROFESIONALE

Cu nanoparticule pentru întărirea substraturilor minerale

Conține nanoparticule care întăresc substratul în profunzime.

Închide porii, previne uscarea prematură, prelungind lucrabilitatea straturilor ulterioare.

Conține o cantitate mare de polimeri organici: Creează o suprafață de contact pentru a crește aderența straturilor ulterioare.

Potrivit pentru tratarea zonelor problematice, de ex. substraturi din materiale mixte, fațade uzate de intemperii, substraturi foarte netede, cu absorbție, difuzie sau expansiune termică diferită.

Randament ridicat: Poate fi diluat 1:1 cu apă în prima aplicare pe substraturi foarte absorbante.



exterior: pardoseală + perete + tavan
interior: pardoseală + perete + tavan
pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Pentru stabilizarea tuturor substraturilor extrem de absorbante și necoezive. Pentru stabilizarea materialelor foarte poroase. Pentru stabilizarea substraturilor foarte absorbante înainte de aplicarea mortarelor Cemix.

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
30 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot afecta negativ întărirea și cresc timpul necesar uscării materialului. Evitați expunerea directă la soare, căldură, umiditate și la curenți de aer în timpul aplicării. Protejați de temperaturile de îngheț și de ploaie în perioada de priza. Încălzirea directă a materialului este interzisă!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, trebuie să fie solid, fără particule libere, fără praf, vopsea, reziduuri de agenți de eliminare mușcilor și eflorescențe. Trebuie să fie suficient de dur, uscat, uniform absorbant și maturat. Suprafața nu trebuie să fie înghețată sau hidrofugă. Substratul trebuie să fie stabil în volum.

Pregătirea stratului suport

Slefuiți substraturile netede sau utilizați 8040 Contact Bridge Cemix. Dacă este cazul, se modifică substraturile nestandardizate printr-o metodă adecvată pentru a obține proprietățile necesare. Substratul trebuie să respecte codurile, standardele sau recomandările producătorului de materiale aplicabile.

Amestecare

Se amestecă bine grundul înainte de utilizare folosind un mixer cu viteză mică cu un atașament adecvat. Produsul se aplică de obicei nediluat. În funcție de absorbția substratului, aplicați 1 până la 2 straturi. În cazul aplicării a 2 straturi sau pentru amorsarea suprafeței, Deep Primer este diluat 1:1 prin adăugarea de apă potabilă sau apă conformă cu EN 1008.

Amestecarea



Timp de amestecare
2 min

Viteza de amestecare rpm
800

Instrucțiuni de lucru

Grundul se aplică uniform pe substrat folosind o perie sau o rolă. Stratul ulterior de grund se aplică întotdeauna după ce stratul anterior s-a uscat timp de cel puțin 1 oră. Urmatoarele straturi se aplica după 12h.

Consum



Consum de material min.
0.15

Consum de material max.
0.25

**Consum de material, în
unitate de măsură**
kg/m²

Circulabil



1 h

Protecție după aplicare

După aplicare, trebuie evitate expunerea directă la soare, căldură, umiditate și a curenților de aer. Protejați suprafața grunduită de îngheț și ploaie. Încălzirea directă a suprafeței este interzisă!

Unelte și reguli de curățare

Instrumentele și echipamentele de aplicare trebuie spălate bine cu apă curată.

PRODUSE RECOMANDATE

8140 AQUASTOP FLEX

Mortar hidroizolant flexibil

8145 AQUASTOP FLEX 2K

Mortar hidroizolant flexibil, bicomponent, pe bază de ciment și liant de dispersie

8221 Flex G

Adeziv pentru placări la interior și exterior protejat

8223 FLEX M

Adeziv de înaltă calitate pentru placări la interior și exterior

8225 FLEX

PARAMETRI TEHNICI

Liant	dispersie polimerică
Materie primă	Polimer de dispersie cu adaosuri nanomoleculare și aditivi de îngroșare.
Valoarea PH	9

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR/SL/CZ/SK	HU/RO/HR	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Greutatea netă	10 kg	1 kg	5 kg
Tipul ambalajului	recipient	recipient	recipient
Ambalare	PE	PE	PE
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M	12 M	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
recipient	PE	protejați de razele directe ale soarelui, depozitați la rece, feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
----------	----------------------------

Instructiuni de eliminare	Nu aruncați reziduurile neconsumate în canalizare. Lăsați reziduurile neconsumate să se întărească (usuze). Apoi aruncați ca deșeuri de construcție în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
---------------------------	---

Eliminarea ambalajelor	Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa tehnică de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi oferite pentru reciclare. Nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
------------------------	---

Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
-------------------------	-------------------------

Note generale	Consumul total al materialului poate varia în funcție de absorbția și profilul substratului. Nu este permisă adăugarea suplimentară de lianți, agregate și alți aditivi sau cernerea amestecului. Acoperiți cu atenție sau protejați structurile din aval de stropire. Respectați reglementările obligatorii, procedurile de lucru și standardele aplicabile.
---------------	--

Notă juridică	Aviz juridic
---------------	--------------