

COVERING SYSTEM

8245**S1 FLEX**

CEA MAI BUNĂ ALEGERE PENTRU TOATE DOMENIILE DE APLICARE

Adeziv (extra) flexibil pentru plăci foarte mari

Flexibil și armat cu fibre: rezista la tensiunile aparute în urma fluctuațiilor termice.
Rezistent la ciclurile de îngheț-dezghet.

Timp deschis lung (E): pentru placarea simultană a unor suprafețe mari.

Flexibil (S1): deformabilitate foarte bună, recomandat pentru plăci de dimensiuni mari.

Tixotrop (T): (antiderapant) facilitează așezarea plăcilor pe perete fără alunecare.



exterior: pardoseală + perete

interior: pardoseală + perete

pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Pentru toate suporturile interioare și exterioare.

La încălzirea în pardoseală și perete.

Aplicabil pe hidroizolații, gips-carton și OSB

Recomandat pt lipire placa peste placa, fără amorsa.

Pentru plăci cu absorbție redusă.

Potrivit pentru garaje trafic mediu.

EN 12004-1

C2TES1

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Temperaturile scăzute au un efect negativ asupra procesului de maturare și prelungesc timpul de întărire a materialului. În timpul prelucrării, trebuie evitate efectele negative directe ale înghețului, ale căldurii ridicate și ale ploii. Încălzirea directă a materialului este interzisă! Nu utilizați dacă se așteaptă îngheț.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să fie conform cu standardele în vigoare, să fie solid, fără particule libere, praf, vopsea, reziduuri de ulei sau decofrol, eflorescențe. Acesta trebuie să fie stabil, uscat și uniform absorbant. Suprafața trebuie să aibă planeitatea corespunzătoare, să nu fie înghețată sau hidrofugă.

Pregătirea stratului suport

Pe substraturile cu liant absorbant și de ipsos, utilizați amorsa Cemix Grundplus. Pentru a obține o suprafață plană, utilizați șapă autonivelantă Cemix, pe suprafețele orizontale, și mortar de reparații Cemix pe suprafețele verticale.

Amestecare

Preparare: se toarnă mortarul uscat în cantitatea de apă necesară și se amestecă. Folosiți doar apă curată. Amestecați cu un mixer manual cu turatie scăzută. Se amestecă până obțineți o masă omogenă, fără cocoloașe. Se lasa câteva minute în repaus, dupa care se amesteca din nou pentru scurt timp.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (recomandat)
20 kg	5,2 l

Amestecarea



Timp de amestecare	Timp de maturare în min.
5 min	5 min

Instrucțiuni de lucru

Adezivul pentru plăci ceramice se aplică pe suprafața de bază cu o gletieră de oțel, mai întâi peste suprafață cu acoperire completă, apoi cu o gletieră dințată.
Consum de material:
gletieră cu dinți de 3-4 mm aprox. 1,6 - 2,1 KG/m2;
gletieră cu dinți 6-8 mm aprox. 3,1 - 4,2KG/m2;
gletieră cu dinți 8-12 mm aprox. 4,2 - 6,3KG/m2.
Plăcile se presează în stratul de mortar adeziv printr-o ușoară mișcare de rotație. Poziția plăcii poate fi schimbată în timpul deschis. În cazul formării unei pelicule uscate (proba degetului) trebuie aplicat un nou strat de mortar adeziv. Acoperirea cu plăci ceramice trebuie să respecte rosturile structurale proiectate. Acestea nu se închid, trebuie montat un profil de dilatare sau un material de etanșare flexibil (Sanitersilikon).

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	12 mm
Grosimea recomandată a stratului	6 mm
Grosimea minimă/strat	3 mm

Consum



Consum de material min.	Consum de material max.	Consum de material, în unitate de măsură kg/m²
4	16	

Randament adeziv ptr. plăci ceramice

6_8mm_tooth_Min	6_8mm_tooth_Max	8_12mm_tooth_Min	8_12mm_tooth_Max
5,2	9,6	2,6	5,2

Timp deschis conform EN1204



>30 min

Timp de lucru



2 h

Circulabil



1 Zi

Protecție după aplicare

După aplicare, evitați expunerea directă la lumina directă a soarelui, îngheț, căldură și umiditate ridicată și ploaie timp de 24 de ore. Chituirea trebuie începută numai după ce produsul este complet uscat. Plăcile neabsorbante vor prelungi timpul de întărire și uscare.

PRODUSE RECOMANDATE

5450	GRUNDPLUS	Amorsa concentrata pentru suprafete absorbante
5532	NIVO EXTRA 3-15 mm	Șapă de egalizare autonivelantă
5545	NIVO RAPID FIBER 3-40 mm	Șapă autonivelantă, armată cu fibre, cu capacitate portantă ridicată
8140	AQUASTOP FLEX	Mortar hidroizolant flexibil
8630	PROCOL+	Chit premium flexibil
8640	SILVERCOL	Chit de rosturi premium flexibil cu ioni de argint.

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment gri
Clasa de inflamabilitate	A1 _{fl}
Pus sub sarcină	7 Zi
Aderența după imersia în apă >N/mm ²	1
Deformare transversală	S1
Aderența după depozitarea la temperaturi ridicate >N/mm ²	1
Aderența după cicluri de îngheț/dezgheț >N/mm ²	1
Aderența timpurie (6h) in >N/mm ²	0,5
Alunecare verticala/tixotropic EN 12004	0,50 mm
Densitatea kg/m ³	1 560
Densitatea uscată kg/m ³	1 300
Eliberarea de substanțe corozive	CT

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	20 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	48
Greutate pe palet	960 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic