

FACADE SYSTEM

**2805****EGALISATION**

## O SOLUTIE MULTICOLORA PENTRU ORICE SITUATIE

### Egalisation vopsea de fatada pentru tencuieli colorate pe baza de lianti minerali si polimeri

Putere de acoperire excelentă: un singur strat este suficient.

Lianți siliconici și de rășină: ideal pentru reîmprospătarea și uniformizarea culorii suprafețelor existente.

Rezistentă la intemperii și la acțiunea apei din stropire, care permite difuzia vaporilor, cu o bună stabilitate în timp a culorilor, aplicabilă manual sau mecanizat cu tehnologie specializată.

Conferă hidrofobizare, luciu estetic și uniformizează culoarea.

Disponibil într-o gamă largă de culori, inclusiv culori intense.

Gata de utilizare, nu necesită diluare.



exterior: doar perete  
pentru prelucrare manuală și mecanizată

#### Domeniul de aplicare

Poate fi utilizată pentru vopsirea tencuielilor și acoperirilor noi, minerale și cu liant de rășină. Potrivit pentru uniformizarea sau reîmprospătarea culorilor fațadelor de culori identice sau similare. Pentru revopsirea tuturor tencuielilor și acoperirilor existente și noi pe bază de minerale și polimeri. Foarte potrivit pentru revopsirea fațadelor în stare bună din punct de vedere tehnic, dar cu suprafețe nesatisfăcătoare din punct de vedere estetic, pentru colorarea post-aplicare a tencuielilor de colorare noi, întărite, lipite și pentru sistemele de izolare din EPS și vată minerală. Pentru recolorarea tencuielilor nobile, se recomandă doar pentru coloranții disponibili pentru vopselele silicatiche.

## TEMPERATURA DE LUCRU



**Temperatura minimă**  
5 °C

**Temperatura maximă**  
30 °C

**Umiditate relativă în %**  
80

#### Condiții meteo în timpul prelucrării

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot avea un efect negativ și pot prelungi procesul de uscare a materialului. Vopsirea trebuie efectuată numai în condiții climatice adecvate: temperatura suprafeței și a aerului nu trebuie să fie mai mică de +5°C sau mai mare de +30°C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%. În timpul prelucrării, evitați efectele negative directe ale soarelui, căldurii, umidității și vântului. Protejați de îngheț și condens. Nu expuneți materialul la căldură directă.

## PREGĂTIRE ȘI APLICARE

### Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie stabil, fără particule libere, praf, contaminare, ulei, reziduuri de agenți de degajare a mușcăiului și fluorescențe. Acesta nu trebuie să fie impermeabilizat, trebuie să fie suficient de aspru, uscat, uniform absorbant și matur. Temperatura recomandată a suprafeței este cuprinsă între +5°C și +30°C.

### Pregătirea stratului suport

Înainte de începerea lucrului, acoperiți suprafețele care trebuie protejate. În cazul revopsirii, îndepărtați de pe suprafață orice zone slab aderente și orice straturi de vopsea solubile în apă ușor și rapid, filme de vopsea, vopsele pulverizate și alte straturi decorative. În cazul suprafețelor puternic contaminate în special, sau al suprafețelor infestate cu alge, recomandăm spălarea cu jet de apă, în acest ultim caz recomandându-se dezinfectarea suplimentară după spălare. Înainte de a revopsi lacurile de colorare mai vechi, acoperirile cretoase, utilizați Tiefengrund pentru a obține rezistența necesară a suprafeței! Egalizarea nu necesită amorsare la revopsirea tencuielilor noi și poate fi aplicată după o perioadă de așteptare de 2-3 zile de la aplicarea mortarului.

### Amestecare

Diluarea : Vopseaua nu trebuie diluată cu apă. Pe substraturi foarte absorbante sau la temperaturi ridicate, se poate dilua cu până la 5% apă. Puterea de acoperire a vopselei scade odată cu diluarea.

Consum: este necesar 0,20 L pe metru pătrat pe strat. O găleată (15 L) este suficientă pentru un singur strat de 75 m<sup>2</sup> de suprafață a peretelui. Textura și absorbția substratului vor afecta cantitatea de material necesară. Consumul de material specificat se aplică unui substrat neted. Pentru suprafețe mai groasere, se recomandă verificarea consumului de material prin aplicarea testare la fața locului.

Culori: Paletarul de culori Inspiration, Pentru alte culori, contactați reprezentanții Cemix. Condiții de prelucrare: În timpul lucrului, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie mai mare de +5 ° C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%. Perioada de valabilitate, depozitare: într-un loc umbros, răcoros, protejat de îngheț, în ambalaj nedeschis timp de 12 luni de la data fabricației.

### Instrucțiuni de lucru

Înainte de aplicare, amestecați bine vopseaua la viteză mică, folosind paleta de amestecare corespunzătoare.

Aplicați întotdeauna vopseaua pe o suprafață uscată, folosind o pensulă, o rolă sau un pistol de pulverizare fără aer. Atunci când aplicați cu o rolă, folosiți o grilă răzuitoare. Atunci când utilizați un pistol de pulverizare, respectați instrucțiunile producătorului privind dimensiunea duzei și presiunea de lucru.

Nu se poate realiza cu o rolă de pluș cu duză lungă standard. La colțuri exterioare și interioare, conducte, spaliere înguste etc. folosiți o rolă cu vârful lung. Pentru a fi acoperite corespunzător cu toate straturile de vopsea, întotdeauna să fie finisate în prealabil cu o pensulă sau o rolă mai mică, adecvată condițiilor.

La revopsirea tencuielii sau a suprafețelor vopsite de aceeași culoare sau cromatic similar, 1 strat va asigura o acoperire adecvată. Pentru variații majore de culoare pe suporturi, aplicați în 2 straturi, adăugând 5% apă la vopseaua de față la aplicarea primului strat și aplicând cel de-al doilea strat fără diluare. Puterea de acoperire a vopselei scade odată cu diluția! Următorul strat poate fi aplicat după uscare. În condiții normale (temperatura aerului +20°C, umiditate relativă de 65%), acest lucru se poate face după 4-6 ore. Temperaturile scăzute și umiditatea relativă ridicată vor crește semnificativ timpul de uscare.

Vopseaua necesară pentru acoperirea suprafeței finale (sau mai bine zis: toate suprafețele vopsite cu aceeași nuanță) se amestecă într-un recipient de dimensiuni adecvate. Pentru suprafețe mari, unde această metodă nu este fezabilă din punct de vedere tehnic pentru cantitatea de vopsea necesară pentru un singur strat, se amestecă mai întâi cel puțin trei găleți de vopsea în recipientul utilizat pentru omogenizare. Când o treime din vopseaua astfel preparată a fost consumată, se toarnă un alt strat de vopsea în recipient și se amestecă bine cu restul etc. Nu este necesar să se amestece vopseaua albă nediluată provenită din același lot de producție.

Fiecare suprafață de perete este vopsită de la o margine la alta fără întrerupere.

Protejați suprafețele fațadelor de soare, vânt sau precipitații prin acoperirea lor, dar nu lucrați în caz de ploaie, ceață sau vânt puternic (>30 km/h). Rezistența suprafețelor proaspăt vopsite la precipitații (spălarea stratului de vopsea) va fi obținută după cel puțin 24 de ore în condiții normale (temperatura aerului +20°C, umiditate relativă 65%). Nu este permisă amestecarea cu vopseaua a nici unui alt produs (altul decât apa utilizată pentru diluție). Necesarul exact de vopsea poate fi determinat prin aplicarea de probă. Pentru a asigura un aspect uniform al culorii, utilizați numai materiale cu același număr de lot de producție. Culoarea vopselei trebuie verificată prin aplicare de probă înainte de prelucrare, deoarece nu putem accepta reclamații privind nuanța culorii după aplicare.

Consum

| Consum de material min. | Consum de material, în unitate de măsură |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 0.2                     | l/m <sup>2</sup> /strat                  |

Protecție după aplicare

Materialul proaspăt aplicat trebuie să fie protejat de: lumina directă a soarelui, vânturi puternice, poluare, temperaturi ridicate și umiditate, îngheț și condens. Încălzirea directă a suprafeței este interzisă. În condiții normale, vopseaua se va usca în 12 ore.

Unelte și reguli de curățare

Spălați unelte cu apă imediat după terminarea lucrului. Îndepărtați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

|      |             |                                                               |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 2110 | Renti       | Mortar de renovare                                            |
| 2111 | Renti Fein  | Mortar de renovare cu granulație fină                         |
| 2614 | Tiefengrund | Conține nanoparticule care întăresc substratul în profunzime. |

PARAMETRI TEHNICI

| Liant                            | dispersie polimerică |
|----------------------------------|----------------------|
| Permeabilitatea la apă           | W2                   |
| Permeabilitatea la vapori de apă | V2                   |

VARIANTE DE PRODUSE



| Distribuție în                           | HU/RO/HR | HU/RO/HR |
|------------------------------------------|----------|----------|
| Cantitate                                | 4,50 L   | 15 L     |
| Tipul ambalajului                        | găleată  | găleată  |
| Ambalare                                 | PP       | PP       |
| Cantitate pe palet                       | 60       | 24       |
| Perioada de garanție/depozitare, în luni | 12 M     | 12 M     |

| Tipul ambalajului | Ambalare | Condiții de depozitare                                                                                           |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| găleată           | PP       | protejați de razele directe ale soarelui, depozitați la rece, feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis |

Servicii

Service, inchiriere masini

Instrucțiuni de eliminare

Nu turnați materialul rămas în canalizare.  
Lăsați materialul rămas să se întărească. Eliminați materialul întărit ca deșeu de construcție în conformitate cu reglementările în vigoare.

**Eliminarea ambalajelor**

Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a produsului). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Ambalajul poate fi eliminat în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

**Text standard -Calitate**

Monitorizarea calitatii

**Notă juridică**

Aviz juridic