

Kontakt B PLUS

GRUND/AMORSĂ PENTRU SUPRAFEȚE DIN BETON



Nr. articol: K00854607 - 7 kg; K00854625 - 25 kg

Tipul produsului

Kontakt B PLUS este un grund pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, cu adaosuri minerale, rezistent în mediu alcalin. Crește aderența materialelor la suport. Realizează puntea de aderență între material și stratul suport de tip elemente din beton neted slab absorbant. Se aplică manual.

La elemente netede din beton; la limita dintre materiale diferite se folosește plasa de răbiț. Conține nisip de cuarț.



DOMENIU DE APLICARE

Este utilizat ca grund înainte de tencuirea tavanelor (! cu atenție) sau pereților din beton neted, slab absorbant sau neabsorbant. Se recomandă mai ales la grundirea suprafețelor elementelor din beton monolit turnate lis sau a elementelor din beton prefabricat suple (flexibile), inclusiv pardoseli din beton și șape de ciment. Realizează uniformizarea suprafeței. Se poate folosi inclusiv la sisteme de încălzire în pardoseli și pereți. Se folosește la interior; la exterior doar pt. amorsarea tencuielilor decorative acrilice (pe suprafețe de beton).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul trebuie să fie uscat (timpul de întărire a betonului trebuie obligatoriu respectat), desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat, să aibă capacitate portantă adecvată. Suprafețele din beton se vor curăța înainte de aplicare. Dacă este cazul se va folosi jet de apă sub presiune, după care, pentru uscare trebuie așteptat cel puțin 24 ore.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unei găleți trebuie amestecat bine înainte de utilizare, ca. 3-5 min. Grundul se aplică pe suport, nediluat, cu bidineaua sau cu rola, urmărindu-se umplerea porilor. Sculele trebuie curățate cu apă, imediat după utilizare. După grunduire, betonul poate fi tencuit după cca. 24 ore.

RECOMANDĂRI GENERALE

Este interzisă amestecarea grundului cu alte materiale. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care grundul interacționează. Pe durata aplicării și procesului de uscare, temperatura materialelor, aerului și a suportului trebuie să fie de cel puțin +5 °C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 °C și +25 °C.

DATE TEHNICE

Grosimea maximă: 1,2 mm
Consum: ca. 0,25 kg/m²
Timp de uscare: ca. 24 ore
Lucrabilitate: ca. 30min.
Mod de ambalare: găleți de 7 kg; europalet de 0,42 to
găleți de 25 kg; europalet de 0,60 to

Mod de depozitare: poate fi depozitat, la rece, timp de 12 luni în ambalajul original; trebuie evitat înghețul și expunerea directă la soare.
Scule: bidinea sau rolă

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laborator propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vanzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.
RO, 550076 Sibiu, str. Săliște nr 2
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

Cemix
Profesioniști mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF