



UNIESTRICH®

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

SAPĂ PE BAZĂ DE CIMENT

Produs pentru obtinerea de sape normale, pe baza de ciment, in scopul nivelarii suprafetelor, sau ca strat de baza pentru sapa autonivelanta la interior. Nu se aplica pe suporturi din lemn, metal sau materiale plastice.

Tip: Sapa pe baza de ciment tip EN 13813 CT-C20-F4-AR2 conform SR EN 13813:2003

Compozitie: Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare: Materialul se amesteca cu cantitatea recomandata de apa intr-un malaxor cu functionare continua, cuplat la o masina de turnat sape. Pentru omogenizare se va utiliza numai apa curata si rece. Suprafata suport trebuie sa fie uscata, curata, portanta, desprafuita, cu aderenta la mortare pe baza de ciment, cu o vechime de minim 28 zile. Sapa se toarna pe suport, se compacteaza si se niveleaza utilizandu-se un dreptar. Grosimea minima a stratului va fi de aproximativ 4 cm. Pe durata punerii in opera si in perioada de priza a produsului temperatura suportului, a sapei si aerului vor fi cuprinse intre 5°C si 30°C. Sapa se va uda superficial timp de minim 7 zile de la aplicare (nu este indicata uscarea rapida a sapei).

Date tehnice:

Necesar de apa: 4.5 l pentru 40 kg material

Timp de punere in opera: 1-2 ore

Granulatia maxima: 1.4 mm

Rezistenta la incovoiere: > 4 N/mm².

Rezistenta la compresiune: > 20 N/mm².

Rezistenta la uzura BCA: < 200 μm

Continut de Cr⁶⁺ sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.

Consum specific: 20 kg/m²/cm grosime

Depozitare: In locuri uscate, ferit de intemperii.

Ambalare: Saci de 40kg, 30 saci pe palet (1200 kg).

Durata de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei.

Masuri de siguranta: Se va evita contactul materialului cu pielea si ochii. In cazul contactului cu ochii se va spala cu multa apa si se va consulta medicul. In cazul inghitirii accidentale se va consulta medicul, prezentandu-l acestuia ambalajul produsului.