

Icopal P Base 30 Speed Profile SBS

1. Produs: Strat de baza Icopal P Base 30 Speed Profile SBS

2. Date tehnice:

PN-EN 13707 + A2:2009 IDT. EN 13707:2004 + A2:2009 ; EN 13969

Prim strat flexibil pentru hidroizolare – bitum ramforsat pentru hidroizolare acoperis

3. Producator: ICOPAL SA, 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197, Poland

4. Descriere produs:

Strat de baza de bitum ramforsat cu poliester, acoperit cu bitum modificat cu filler mineral.

Partea de sus finisata cu nisip, partea inferioara profilata si finisata cu film.

Este produs pe baza tehnologiei 'SPEED PROFILE SBS'

5. Aplicatii: Strat de baza in sisteme multistrat pentru hidroizolarea acoperisurilor.

6. Metode de aplicare: termosudare cu flacara

7. Informatii pentru utilizatori:

Conditii de aplicare :

Se aplica pe acoperis daca temperatura exterioara nu este mai mica de 0 grade Celsius. Nu trebuie aplicata : pe suprafete umede, pe gheata, pe ploaie sau ninsoare ori vant puternic.

Conditii de utilizare :

Sistemele cu membrana Icopal P Base 30 Speed Profile SBS trebuie aplicate in concordanta cu proiectul tehnic, reglementarile obligatorii din constructii si indicatiile din manualul de instalare emis de producator

Depozitare :

Rolele de membrana trebuie depozitate in spatii inchise, protejate de umezeala, de surse de caldura si de lumina directa a soarelui. Rolele trebuie depozitate pe suprafete plane , in pozitie verticala. Nu sunt suprapozabile.

Transport :

Rolele de membrana trebuie transportate in camioane acoperite, in pozitie verticala. Nu sunt suprapozabile.

8. Nota marcaj CE :



12 Certificat de control al productiei in fabrica nr. : 1434 - CPD - 0049

1434

9. Performantele produsului

	Caracteristici	Metode de test / Clasificari	Unitati	Valoare sau Declaratie
1	Defecte vizibile	PN-EN 1850-1:2002	-----	Fara defecte vizibile
2	Lungime (*)	PN-EN 1848-1: 2002	m	≥ 12
3	Lățime (*)	PN-EN 1848-1: 2002	m	≥ 1
4	Liniaritate	PN-EN 1848-1: 2002	-----	Deviatie : ≤ 24 mm / 12 m sau proportional pentru alte lungimi
5	Greutate	PN-EN 1849-1: 2002	kg/m ²	$3,1 \pm 0,1$
6	Etanseitatea	PN-EN 1928: 2002 Method A	-----	Rezista la 10 kPa
7	Reactia la foc	PN-EN ISO 11925-2:2010 /AC:2011 PN-EN 13501-1+A1:2010	-----	Clasa F
8	Proprietati tractiune : rezistenta maxima la tractiune directie longitudinala directie transversala	PN-EN 12311-1: 2001	N/50 mm	550 ± 150 450 ± 150
9	Proprietati tractiune :elongatie Directie longitudinala Directie transversala	PN-EN 12311-1: 2001	%	40 ± 10 40 ± 10
10	Flexibilitate la temperaturi scazute	PN-EN 1109: 2001	°C	-10 / Ø30 mm
11	Rezistenta la scurgere la temperaturi inalte	PN-EN 1110: 2011	°C	90
12	Proprietatile de transmitere a vaporilor	PN-EN 1931: 2002 PN-EN 13707: 2006	-----	$\mu=20\ 000$

(*) Se pot produce lungimi sau latimi diferite cu conditia ca valorile specificate in teste sa nu fie mai mici decat cele declarate