

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ ICOPAL P BASE 35 WW

Informație Tehnică ProdusNr:
IT-02/2014 ro rev.7
Data: 20.02.2020
Pagina: 1/2



Agrement tehnic:	PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 IDT. EN 13969:2004 + EN 13969:2004/A1:2006 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și proprietăți
Producator:	BMI ICOPAL S.A., 98-220 Zdunska Wola, str. Laska 169/197, Polonia
Descrierea produsului:	Membrană bituminoasă modificată SBS cu filer mineral armată cu poliester și stabilizată cu fibră de sticlă tip T. Partea superioară este acoperită cu folie PP, partea inferioară este profilată și protejată folie HDPE. Membrana este produsă conform tehnologiei „SPEED PROFIL”.
Scopul și domeniul de aplicare:	Pentru izolații rezistente la umezeală în construcții de pereți sau sub pardoseli sau plăci de sol pentru a preveni exercitarea presiunii hidrostatice a apei, trecerea de la sol în mediul intern sau dintr-o secțiune a structurii în alta.
Modalitatea de aplicare:	Torța.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI:

Conditii de aplicare:	Conditii de utilizare:	Depozitare:	Transport:
Membrana trebuie aplicată la o temperatură de minimum 0°C. Nu se recomandă aplicarea membranei pe suprafața umedă sau acoperită cu gheață a acoperișului, în timpul precipitațiilor atmosferice sau în caz de vânt puternic..	Realizarea izolației cu ajutorul membranei Icopal P Base 35 ar trebui să se realizeze în conformitate cu proiectul tehnic, întocmit în conformitate cu STAS-urile și normativele din construcții aplicabile, respectând inclusiv prevederile detaliate cuprinse în instrucțiunile producătorului.	Rolele de membrana trebuie depozitate în încăperi acoperite, protejate împotriva umidității și împotriva acțiunii razelor solare sau a surselor de căldură. Rolele trebuie aranjate pe o suprafață netedă în poziție verticală pe un singur rând.	Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, aranjate în poziție verticală pe un singur rând, protejate împotriva răsturnării sau deteriorării. Rolele trebuie aranjate în așa fel încât să nu permită deplasarea lor în timpul transportului.

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ ICOPAL P BASE 35 WW

Informație Tehnică Produs
Nr: IT-02/2014 ro rev.7
Data: 20.02.2020
Pagina: 2/2



8. Proprietățile produsului:

	Proprietăți		Metoda de testare/Clasificare	UM	Valoarea sau determinarea
1.	Defecte vizibile		EN 1850-1	---	Fără defecte vizibile
2.	Lungime (*)		EN 1848-1	m	≥ 10
3.	Lățime (*)		EN 1848-1	m	≥ 0.99 (1±0.01)
4.	Liniaritate		EN 1848-1	---	conform
5.	Greutate		EN 1849-1	Kg/mp	3,50 ± 0,25 // (3,25 – 3,75)
6.	Etanșeitate		EN 1928	-----	Etanș
7.	Reacția la foc		EN 13501-1	-----	Clasa E
8.	Rezistență îmbinări - direcție longitudinală, - direcție transversală		EN 12317-1	N/50 mm	500 ± 200 600 ± 200
9.	Proprietăți mecanice la tracțiune, forța maximă -direcție longitudinală, -direcție transversală		EN 12311-1	N/50 mm	750 ±250 // (500 – 1000) 550 ±200 // (350 – 750)
10.	Proprietăți mecanice la întindere -direcție longitudinală, -direcție transversală		EN 12311-1	%	45 ±15 // (30 – 60) 45 ±15 // (30 – 60)
11.	Rezistență la rupere -direcție longitudinală, -direcție transversală		EN 12310-1	N	275 ± 100 275 ± 100
12.	Rezistență la impact Metoda A Metoda B		EN 12691	mm	500 900
13.	Rezistență la încărcare statică Metoda B		EN 12730	kg	15
14.	Flexibilitate la temperatură scăzută		EN 1109	°C	-15 /Ø30 mm
15.	Durabilitate	Etanșeitate după îmbătrânire artificială	EN 1296 EN 1298	-----	Etanș
		Rezistență la agenți chimici	-----	-----	Conform cu anexa A; EN 13969

(*)există posibilitatea de a produce foaia cu lungime și / sau lățime diferite, cu condiția ca lungimea și / sau lățimea specificate în teste să nu fie mai mici față de cele declarate

