



FISA TEHNICA A PRODUSULUI



ICOBIT PV TOP 40

PRODUS REALIZAT IN CONFORMITATE CU EN 13707

DESCRIERE

Membrana hidroizolanta din bitum oxidat pentru lucrari de hidroizolatii la constructii noi sau renovari.
Tipurile de aplicatii: strat final in hidroizolatiile multistrat ale teraselor.
Metoda de aplicare: prin termosudare cu flacara.

COMPOZITIE

Fata superioara	Gri ardezie
Suprafata de suprapunere longitudinala	Film de polietilena
Masa membranei	Bitum oxidat
Armatura	Netesut din fibre de poliester
Fata inferioara	Film de polietilena

CARACTERISTICI DIMENSIONALE

Greutate	Kg/m ²	4,0 ± 0,2
Latimea marginii longitudinale de suprapunere	mm	100
Lungimea si latimea rolei	m	10 x 1

PERFORMANTE

Caracteristici	Metoda testare / Norme referinta	Unitati de masura	Valori medii
Rezistenta la intindere longitudinal/transversal	EN 12311-1	N/5cm	500/300 (±20%)
Elongatia longitudinal/transversal	EN 12311-1	%	35/35 (±20%)
Flexibilitatea la temperaturi scazute	EN 1109	°C	0
Stabilitatea dimensionala la temperaturi inalte	EN 1110	°C	70
Impermeabilitatea la 100 kPa/24 h	EN 1928	--	trecuta
Reactia la foc	EN 13501-1	--	Clasa F

AMBALARE

Numarul de role pe europalet	Buc.	20
m ² /europalet	m ²	200
Greutatea nominala / m ²	kg	4,0
Greutatea nominala/ rola	kg	40,0

NOTA PRIVIND MARCAJUL CE

Certificatul de Control al Productiei in Fabrica: 1301-CPD-0212.

05/2008



ICOPAL ROMANIA SRL

C.U.I. 18676278, REGISTRUL COMERTULUI J40/7971/2006

Str. Justitiei, nr. 45, et.1, sector 4, Bucuresti.

Tel.: +40 31 805 84 98, Fax: +40 31 805 74 99

E-mail: ro_contact@icopal.com

www.icopal.ro

www.icopal.com