



UNIFEINPUTZ®

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

MORTAR PENTRU TENCUIRE TIP TINCI

Mortar de tencuire pentru nivelarea, finisarea si pregatirea tencuielilor de baza pentru gletuire si vopsire, la interior si exterior. Nu se utilizeaza pe suporturi din lemn, metal, materiale plastice sau materiale pe baza de ipsos.

Tip mortar: Mortar de uz general pentru tencuire (GP), pentru utilizare la interior/exterior, clasa CS III conform SREN 998-1:2011

Compozitie: Ciment, var, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare: Continutul unui sac se introduce in cantitatea de apa indicata (se va utiliza numai apa curata si rece). Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic echipat cu un ax cu palete, pana la obtinerea unei paste omogene. Pasta astfel obtinuta se lasa la maturat 10 minute si apoi se amesteca din nou. In functie de tipul si absorbtia suportului acesta se va umezi inainte de aplicarea tinciului. Dupa inceperea prizei mortarul se driscuieste cu o drisca din polistiren sau burete. Pe durata aplicarii si uscarii tencuielii temperatura aerului si a suportului vor fi cuprinse intre 5°C si 30°C. Aplicarea mortarului nu se va executa sub actiunea directa a razelor soarelui, pe ploaie sau in curent de aer. Suprafata astfel obtinuta se poate gletui dupa 72 ore.

Date tehnice:

Necesar de apa: 6 l pentru 25 kg material

Timp de punere in opera: 2.5-3 ore

Granulatia maxima: 0.5 mm

Grosime aplicare recomandata: 3-5mm

Densitate aparenta in stare uscata: 1460 kg/m³

Rezistenta la compresiune: > 4 N/mm²

Aderenta la beton: > 0.2 N/mm², mod de rupere: rupere coeziva in mortar

Absorbtie de apa: W2

Coeficient de difuzie a vaporilor de apa: μ 5/20 (valoare tabelata)

Conductivitate termica ($\lambda_{10, uscat}$): 0.54 W/m.K (valoare tabelata)

Continut de Cr⁶⁺ sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.

Consum specific: 1.5 kg/m²/mm grosime.

Depozitare: In locuri uscate, ferit de intemperii.

Ambalare: Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200 kg).

Durata de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei.

Masuri de siguranta: Se va evita contactul materialului cu pielea si ochii. In cazul contactului cu ochii se va spala cu multa apa si se va consulta medicul. In cazul inghitirii accidentale se va consulta medicul, prezentandu-l acestuia ambalajul produsului.