

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. VoP-20140709-014 TD-PES NTB

- Codul unic de identificare a tipului de produs: **TESSILDRAIN PES NTB 150**
- Tiulp, seria sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea produsului pentru construcții, așa cum prevede art. 11(4): **TESSILDRAIN PES NTB 150 – LOTTO 20140709**
- Utilizarea preconizată a produsului pentru construcții de către producător, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

EN ISO13249:05, EN ISO 13250:05, EN ISO 13251:05, EN ISO 13253:05, EN ISO 13254:05, EN ISO 13255:05, EN ISO 13257:05, EN ISO 13265:05.

- Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa producătorului, așa cum prevede art. 11 (5):

TESSILVENETA S.R.L.
Via Valgadana n°35/a - 36020 Valstagna (VI) - Italy
tel: 0424 92136 - fax: 0424 92154 - E-mail: info@tessilveneta.it

- Nu se referă
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții: **Sistemul 2+**
- În cazul declarației de performanță cu privire la un produs pentru construcții la care se referă standardul armonizat: Istituto Giordano S.p.A. , organul de notificare nr. 0407 a efectuat inspecția inițială a fabricii și controlul a sistemului de management al producției și efectuează supravegherea continuă, evaluarea sistemului de control al producției în fabrică în conformitate cu sistemul **2 +** și a emis **CE Certificat de control al producției în fabrică nr. 0407-CPD-001 (IG-072-2004)**
- Nu se referă
- Parametrii declarați

Caracteristici esențiale	Norma	Parametru	Specificație tehnică armonizată
Greutate	EN ISO 9864	150 g/mq (+/-10%)	EN ISO 13249:05 EN ISO 13250:05 EN ISO 13251:05 EN ISO 13253:05 EN ISO 13254:05 EN ISO 13255:05 EN ISO 13257:05 EN ISO 13265:05
Grosime 2 kPa	EN ISO 9863-1	1,50 mm (+/-20%)	
Rezistență la tracțiune MD CMD	EN ISO 10319	1,50 kN/m (-1 kN/m) 1,00 kN/m (-1 kN/m)	
Alungire MD CMD	EN ISO 10319	50% (+/-10%) 50% (+/-10%)	
CBR forța de străpungere	EN ISO 12236	100 N (+/-10%)	
Test dinamic de străpungere	EN ISO 13433	48,00 mm (+/-10%)	
Dimensiunea deschisă a orificiilor	EN ISO 12956	98 microni (+/-10%)	
Permeabilitate la apă perpendicular pe plan	EN ISO 11058	0,046 m/s (+/-30%)	
Debit de suprafață 20 kPa	EN ISO 12958	6,06E-07 l/m·s (+/-30%)	
Rezistență la intemperii	EN 12224	Trebuie acoperit în termen de 1 zi de la data instalării. Se presupune o durabilitate de 5 ani în mediul natural cu 4<pH<9 și temperatura <25°C.	
Substanțe periculoase (Legislația națională în vigoare în statele membre ale UE)		Mai puțin decât cele cerute de normele în statele membre	

- Caracteristici ale produsului menționate la punctul 1 și 2 sunt în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat în punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului:
Campana Luciano (reprezentantul legal al fabricii)
Valstagna, 09/07/2014

Campana Luciano