

RADIATER

Vopsea pentru suprafețe metalice încălzite

Email alchidic special cu grad de luciu ridicat, adecvat pentru acoperirea suprafețelor metalice încălzite, precum radiatoare, carcase de centrale termice etc. Este rezistent la temperaturi de până la 100°C fără a se îngălbeni sau exfolia. Oferă o putere mare de acoperire, elasticitate, proprietăți bune de nivelare și aderență excelentă.



Avantaje:

- Ideal pentru radiatoare și carcase de centrale termice
- Nu necesită grunduire prealabilă
- Durabilitate excelentă de până la 100°C
- Fără îngălbenire sau exfoliere

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru alb

Grad de luciu

> 90 unități @ 60°C (ISO 2813)

FINISAJ

Mat

Satinat

Lucios

✓ Finisaj lucios

DILUARE




Până la 5 %

- Pentru aplicare cu pensula, diluați cu Brush Solvent T300
- Pentru aplicare prin pulverizare, diluați cu Gun Solvent T350

CULORI

Alb



ACOPERIRE



Un strat

14-16 m²/L



Două straturi

7-8 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscat la atingere

2- 3 h

Reaplicare

20- 24 h

AMBALAJ

Alb

750 mL

2,5 L



SUPRAFEȚE METALICE

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru suprafețe metalice încălzite, precum radiatoare, carcase de centrale termice etc.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie curățate cu BRUSH SOLVENT T300, trebuie să fie netede și uscate, lipsite de praf, grăsime sau rugină și șlefuite.



ETAPE

1

Pentru aplicare cu pensula, diluați cu Brush Solvent T300 în proporție de până la 5% sau pentru aplicare prin pulverizare cu Spray Gun Solvent T350 și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

3

Reaplicare după 20-24 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Curățați trafaletii și pensulele mai întâi cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T350 pentru curățarea pistoalelor de vopsit.

- Așteptați cel puțin 30 zile înainte de a curăța și de a spăla suprafețele nou vopsite cu Radiator.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare.

După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”. Limită conținut COV **500 g/L**. Conținut maxim COV **495 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



Versiunea: 08.2021 (Această fișă cu date tehnice înlocuiește toate versiunile anterioare)