

DRY80

FISA TEHNICA



1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2013

Produsul

Membrana flexibila de poliolefine pentru impermeabilizare.

Descriere

Membrana flexibila folosita pentru impermeabilizarea sub protectie, a spatiilor exterioare si a acoperisurilor tranzitabile sau netranzitabile cum ar fi: terase, balcoane, luminoare, cornise, Fabricata dintr-o foaie dubla de EVA cu ambele fete acoperite de fibre de poliester , pentru o aderenta optima la adezivul tip C2 folosit la instalarea membranei. Admite lipire si sigilare prin sudura cu aer cald sau utilizand adezivul nostru SEAL PLUS.

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Mét. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L $\geq$ 500 MLV T $\geq$ 195	L:=500 T:=195
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L $\geq$ 27 MLV T $\geq$ 225	L:=27 T:=225
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV $\geq$ 180	180
Rezistenta la impact	EN 12691	mm	MLV $\leq$ 150	150
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Met. B	Kg	MLV $\geq$ 20	20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495-5	°C	MLV $\geq$ -25	-40
Reactie la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	m	-0% y +5%	5, 10, 20 si 30
Latime	EN 1848-2	m	-0,5% y +1%	1,5
Greutate	EN 1849-2	g/m ²	-5% y +10%	625
Grosimea efectiva	EN 1849-2	mm	-5% y +10%	0,80
Defecte vizibile	EN 1850-2	mm		ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	g $\leq$ 50	50
Planeitate	EN 1848-2	mm	p $\leq$ 10	10

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). **PND:** Fara performanta determinata.

Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Stabilitate dimensionala	EN 1107-02	%		L: - 0,2 T: 0
Aderenta adezivului cimentos C2 la lamina:TRACTIUNE	Metodologia CSTB	N/mm ²	+ / - 10%	0,9
Aderenta adezivului cimentos C2 la lamina:FORFECARE	Metodologia CSTB	N/mm ²	+ / - 5%	1,28
Efectele produselor chimice	EN 1847	Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23°C		

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.