

DRY50

FISA TEHNICA

Produsul

Membrana flexibila de poliolefine pentru impermeabilizare.

Descriere

Membrana flexibila folosita pentru impermeabilizarea sub pavaj a spatiilor tranzitabile de mici dimensiuni (balcoane si terase), a bailor, peretilor si solurilor din zonele umede interioare. Fabricata dintr-o foaie dubla de EVA extrudata, cu ambele fete acoperite de fibre de poliester pentru o aderenta optima la adezivul tip C2 folosit la instalarea membranei. Admite lipire si sigilare cu adeziv tip C2 pentru zonele interioare, cu adeziv monocomponent sau utilizand adezivul nostru SEAL PLUS.



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2013

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Etanseitate	EN 1928 Met. B			ADMIS
Rezistenta la tractiune	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L $\geq$ 395 MLV T $\geq$ 130	L=395 T=130
Intindere	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L $\geq$ 23 MLV T $\geq$ 190	L=23 T=190
Rezistenta lipiturii la forfecare	EN 12317-2	N/50 mm	MLV $\geq$ 110	110
Rezistenta la impact	EN 12691	mm		PND
Rezistenta la sarcina statica	EN 12730 Met. B	Kg	MLV $\geq$ 20	=20
Maleabilitate la temperatura scazuta	EN 495-5	°C	MLV $\geq$ 40	-40
Reactie la foc	EN 13501-1	Euroclases		F
Lungime	EN 1848-2	m	-0% si +5%	5 si 30
Latime	EN 1848-2	m	-0,5% si +1%	1,2 si 1,5
Greutate	EN 1849-2	g/m ²	-5% si +10%	335
Grosimea efectiva	EN 1849-2	mm	-5% si +10%	0,52
Defecte vizibile	EN 1850-2			ADMIS
Rectiliniaritate	EN 1848-2	mm	g $\leq$ 50	g=50
Planeitate	EN 1848-2	mm	p $\leq$ 10	p=10
Rezistenta la difuzia vaporilor de apa	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75

MLV: Valoarea Limita declarata (poate fi minima sau maxima). **PND:** Fara performanta determinata.

Alte caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Toleranta	Valoare
Stabilitate dimensionala	EN 1107-2	%		L:-0,2 T:0
Rezistenta la apa a lipiturii cu adezivul C2	Coloana de apa	1m/24 ore		ETANS
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: TRACTIUNE	Metodologia CSTB	N/mm ²	+/-10%	0,9
Aderenta adezivului cimentos C2 la membrana: FORFECARE	Metodologia CSTB	N/mm ²	+/-5%	1,28
Rezistenta la impact (lovitura cu bila) cu pavaj ceramic	Metodologia CSTB	Nr. de lovituri		4
Efectele produselor chimice	EN 1847	Nu exista variatii ale valorilor dupa 28 de zile in solutie saturata de hidroxid de calciu la 23°C		

Depozitare

Se depoziteaza in ambalajul original, inchis, ferit de umezeala, intr-un spatiu ventilat corespunzator, la o temperatura maxima de 30°C. A se feri de expunerea directa la soare.