

ClassenLay

1. Materiał.

Wypełniacze mineralne (piasek, kreda) i spoiwa poliuretanowe (na bazie oleju rzepakowego i rycynowego).

2. Parametry techniczne:

- **Grubość** 1,5 ($\pm 0,15$ mm) DIN EN 16354:2019-01
- **Wymiar rolki:**
1 m (± 1 mm) x 10 m (± 15 mm) = 10 m²
DIN EN 16354:2019-01
- **Kolor:** Piaskowy
- **Ciężar powierzchniowy**
1,30 kg/m² ($\pm 0,15$ kg/m²)
- **Redukcja Dźwięków uderzeniowych (IS)**
15–16 dB, DIN EN 16251-1
15 dB poniżej Click Design Boden,
16 dB poniżej normy dla laminatów
- **Redukcja hałasu kroków (RWS)**
6–22 %, norma EPLF WD 021029-5
6 % poniżej Click Design Boden,
22 % poniżej normy dla laminatów
- **Odporność na ściskanie (CS)**
> 40 t DIN EN 826 C250 Pa, 0,5 mm
- **Trwałe obciążenie statyczne (CC)**
82 kPa, DIN EN 16354:2019-01
- **Obciążenie dynamiczne DL**
> 3 000 000 cykli, DIN EN 16354:2019-01
- **Odporność na uderzenia (RLB)**
~ 600 mm, DIN EN 16354:2019-01
Pomiar pod laminatem zgodnym z normą EPLF, 7 mm
- **Wyrównanie punktowych nierówności (PC)**
~ 0,58 mm, DIN EN 16354:2019-01
- **Opór cieplny ®**
0,01 m² K/W, DIN EN 16354:2019-01
- **Klasyfikacja ogniowa (RTF)**
Bfl - S1 DIN EN 13501-1 (bez pokrycia wierzchniego)

3. Pakowanie

Oryginalne opakowanie producenta
Wymiary Katonu: 160x1005x160mm
Karton: 1rolka x 10 m²

4. Magazynowanie

Opakowanie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport - produkty powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

5. Ekologia

Nie zawiera plastifikatorów, azbestu, formaldehydu, halogenów ani metali ciężkich. Spełnia wytyczne dotyczące lotnych związków organicznych (VOC) schematu AGBB

ClassenLay

1. Materiale

Umpluturi minerale (nisip, cretă) și lianți poliuretanici (pe bază de ulei de rapiță și ulei de ricin).

2. Parametri tehnici

- **Grosime** 1,5 mm ($\pm 0,15$ mm) – DIN EN 16354:2019-01
- **Dimensiunea rolei**
1 m (± 1 mm) x 10 m (± 15 mm) = 10 m²
DIN EN 16354:2019-01
- **Culoare** Bej nisipiu
- **Greutate pe unitatea de suprafață**
1,30 kg/m² ($\pm 0,15$ kg/m²)
- **Reducerea zgomotului de impact (IS)**
15–16 dB, DIN EN 16251-1
15 dB sub Click Design Boden
16 dB sub cerințele standardului pentru pardoseli laminate
- **Reducerea zgomotului la mers (RWS)**
6–22 %, conform EPLF WD 021029-5
6 % sub Click Design Boden
22 % sub cerințele standardului pentru pardoseli laminate
- **Rezistență la compresiune (CS)**
40 t, DIN EN 826 C250 Pa, 0,5 mm
- **Sarcină statică permanentă (CC)**
82 kPa, DIN EN 16354:2019-01
- **Solicitare dinamică (DL)**
>3.000.000 cicluri, DIN EN 16354:2019-01
- **Rezistență la impact (RLB)**
~ 600 mm, DIN EN 16354:2019-01
Măsurată sub pardoseală laminată conform standardului EPLF, grosime 7 mm
- **Compensarea denivelărilor punctuale (PC)**
~ 0,58 mm, DIN EN 16354:2019-01
- **Rezistență termică (R)**
0,01 m²K/W, DIN EN 16354:2019-01
- **Clasificare la foc (RTF)**
Bfl-s1, DIN EN 13501-1 (fără strat de acoperire superior)

3. Ambalare

Ambalaj original al producătorului
Dimensiuni cutie: 160 x 1005 x 160 mm
Cutie: 1 pachete x 10 m²

4. Depozitare

Ambalajul trebuie protejat împotriva deteriorărilor mecanice.

Transport – Produsele trebuie transportate în ambalajul original al producătorului, în conformitate cu reglementările în vigoare privind transportul rutier.

5. Ecologie

Nu conține plastifianți, azbest, formaldehidă, halogeni sau metale grele. Respectă cerințele privind emisiile de compuși organici volatili (VOC) conform schemei AGBB.