



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY Spuma poliuretanica profesionala B1



Descrierea Produsului

SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY este o spuma poliuretanica monocomponenta pentru izolatii in constructii, dezvoltata pentru etansarea elementelor de constructie. Den Braven PU-Gunfoam B1 se intareste in prezenta umiditatii din aer si din substrat.

Beneficii

- Spuma poliuretanica profesionala de calitate superioara

Aplicatii

SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY a fost dezvoltata pentru umplerea rosturilor din jurul ramelor de ferestre si a constructiilor, peretilor despartitori, rosturilor la tavane si pardoseli, tubulaturilor si cablurilor la trecerea prin pereti si prin pardoseli. In general, SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY asigura o aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal si multe materiale plastice, EPS si XPS, spuma PU rigida si uPVC.

Metoda de lucru

Temperatura tubului: +5°C pana la +30°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C). Temperatura de aplicare (mediu si suprafete): +5°C pana la +35°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C). Tineti tubul cu supapa orientata in sus si fixati pistolul aplicator. Recomandam gama de pistoale Den Braven. Agitati tubul cu putere inainte de utilizare, de cel putin 20 de ori. Tubul se aplica cu valva in jos. Pentru reglarea debitului de spuma, rotiti surubul din partea posterioara

a pistolului. Umpleti cca. jumatate din rost si, in caz de umiditate scazuta, pulverizati usor apa pe suprafata si pe spuma imediat dupa aplicare. Spuma va expanda si va umple restul cavitatii. La montajul tocurilor de ferestre si usi, folositi distantiere si pene pentru fixarea tocului timp de 24 de ore, pana la intarirea completa a spumei. Protejati-va ochii si purtati manusi si imbracaminte de lucru. Acoperiti pardoseala si mobilierul cu hartie sau cu folie din plastic. Este necesara umplerea in mai multe straturi a rosturilor mai late si mai adanci de 4 cm. Timpul de asteptare intre aplicatii este de 15-30 de minute. Inaintea fiecarei aplicari, pulverizati usor cu apa. Aplicati numai in spatii bine ventilate. Depozitati tubul in pozitie verticala, la temperaturi intre +5°C si +25°C. Recipient sub presiune! Protejati de lumina solara si nu expuneti la temperaturi mai mari de 50°C. Nu perforati si nu aruncati tubul in foc, chiar si dupa utilizare. Contine gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizati pe o flacara deschisa sau pe orice material incandescent. Feriti de sursele de aprindere. Nu fumati. Pentru informatii suplimentare, consultati Buletinele Tehnice disponibile in Baza de Cunostinte aflata pe pagina noastra de Internet www.denbraven.com.

Informatii suplimentare

Baza		Polyurethane
Celule Inchise		± 70%
Comportament la foc	DIN 4102-1	B1
Conductivitate termica		30-35 mW/m.K
Densitate		15-20 kg/m3
Izolarea fonica a rostului		61db
Randament total de spumă	EN 17333-1	750 ml = 40-45 liter
Rezistenta la temperatura		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de Taiere	EN 17333-3	20-40 minutes
Timp de intarire		80-100 minutes
Timp de taiere	EN 17333-3	8-12 minutes

Acestea sunt valori tipice



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY Spuma poliuretana profesionala B1

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este adecvata pentru incarcarea continua cu apa si pentru umplerea/injectarea spatiilor mari, goale, unde este disponibila o umiditate insuficienta

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafetele vor fi curate si nu vor prezenta urme de praf, ulei si grasimi. Este important sa se realizeze umezirea usoara a suprafetei inainte de utilizare, pentru imbunatatirea aderenței si a structurii celulare finisate a spumei.

Se poate vopsi

Permite vopsirea sau acoperirea cu etansant/ipsos dupa intarirea completa.

Curatare

Spuma proaspata poate fi indepartata direct, folosind produsul Universal PU-Cleaner. Dupa indepartarea surplusului de spuma, acesta poate fi curatat cu un cutit sau cu un spaclu, suprafata spumei putand fi apoi finisata.

Culori

- Roz

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre + 5°C si + 25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	EN 1366-4:2006+A1:2010 EN 13501-2 Classification of fire resistance DIN 4102-1 Reaction to fire VOC emissions ISO 16000 EMICODE EC1 Plus – very low emission
--	--

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii produsului. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E inforo@bostik.com

19-10-2023
15:52:07
CEST