



TECHNICAL SHEET

Extrem de permeabil la vapor
Membrană de acoperiș



FOLIAREX
Lider innowacji

UNISUPERIOR 220 SK

versiune cu bandă adezivă

Valid from 2026-01-05

UNISUPERIOR 220 SK este o **membrană de acoperiș foarte permeabilă** la vapor, proiectată ca strat de preacoperire sub acoperișul exterior. Membrana este complet impermeabilă, protejează izolația termică din exterior împotriva precipitațiilor și este, de asemenea, un material excelent de protecție împotriva vântului pentru protejarea pereților clădirilor din structuri cu rame și cadre și case din lemn, structuri rezidențiale și hale industriale.

Produsul poate fi utilizat pe toate acoperișurile ventilate și neventilate, sub o mare varietate de materiale pentru acoperișuri (de exemplu, țiglă ceramică, țiglă de beton, tablă etc.).

CARACTERISTICI		TEST METOD	UNITATE	VALOAREA DECLARATĂ
DIMENSIUNI	lățime *	EN 1848-2	m	$1.5 \pm 0.5\%$
	lungimea rolei *		m	50 (-0/+2%)
MASA PE UNITATEA DE SUPRAFAȚĂ		EN 1849-2	g/m ²	$220 \pm 10\%$
REAȚIA LA FOC		EN ISO 11925-2	-	Class E
WATERTIGHTNESS (2 kPa)		EN 1928	-	Class W1
ETAȘSEITATE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE ARTIFICIALĂ		EN 1296 EN 1928	-	Class W1
REZISTENȚĂ LA RUPERE	în direcție longitudinală	EN 12310-1	N	250 (+60;-60)
	în direcție transversală		N	250 (+60;-60)
REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE	în direcție longitudinală	EN 12311-1	N/50mm	320 (+60;-60)
	în direcție transversală		N/50mm	180 (+50;-50)
ALUNGIREA LA RUPERE	în direcție longitudinală		%	80 (+40;-40)
	în direcție transversală		%	150 (+70;-70)
REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE ARTIFICIALĂ	în direcție longitudinală	EN 1296 EN 1297 EN 12311-1	N/50mm	250 (+50;-50)
	în direcție transversală		N/50mm	140 (+40;-40)
ALUNGIREA LA RUPERE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE ARTIFICIALĂ	în direcție longitudinală		%	70 (+30;-30)
	în direcție transversală		%	110 (+60;-60)
TRANSMITEREA VAPORILOR (PERMEABILITATEA VAPORILOR)		EN 1931	(g/m ²)/24h	> 1700
TRANSMITEREA VAPORILOR DE APĂ (Sd)		EN 1931	m	0,02 (+0,04;-0,01)
INTERVALUL DE TEMPERATURĂ		-----	°C	-30 ÷ 80
SUBSTANȚE PERICULOASE		-----	-	NPD

* sau după cum s-a convenit cu clientul

Membrana trebuie protejată de expunerea directă la radiațiile UV în termen de o lună de la instalare și de efectele radiațiilor dispersate - max. în termen de 3 luni, prin instalarea unei izolații pe interior.

Produsul are benzi adezive integrate pentru o instalare ușoară și pentru a asigura etanșeitatea întregii acoperiri.



Produsul nu este rezistent la substanțele pe bază de petrol (de exemplu, ulei, benzină etc.).

