

COVERING SYSTEM

8235**FLEX W**

ALEGEREA PERFECTĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Adeziv alb de înaltă calitate pentru plăci la interior și exterior

De culoare albă: este ideală pentru plăcile predispuse la decolorare (de exemplu: piatră naturală poroasă: marmura calcaroasă).

Pentru plăci de faianță și gresie porțelanată de dimensiuni medii și mari.

Timp de lucru deschis extins: pentru placarea suprafețelor mari.

Tixotrop: fără alunecare, permite așezarea plăcilor pe perete fără alunecare.



exterior: pardoseală + perete
interior: pardoseală + perete
pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Pentru toate suporturile interioare și exterioare.
La încălzirea în pardoseală și perete.
Aplicabil pe hidroizolații și gips-carton.
Pentru gresie și faianță cu absorbție redusă.
Potrivit pentru garaje cu trafic mediu.

EN 12004-1

C2TE

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Temperaturile scăzute au un efect negativ asupra procesului de maturare și prelungesc timpul de întărire a materialului. În timpul prelucrării, trebuie evitate efectele negative directe ale înghețului, ale căldurii ridicate și ale ploii. Încălzirea directă a materialului este interzisă! Nu utilizați dacă se așteaptă îngheț.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să fie conform cu standardele în vigoare, să fie solid, fără particule libere, praf, vopsea, reziduuri de ulei sau decofrol, eflorescențe. Acesta trebuie să fie stabil, uscat și uniform absorbant. Suprafața trebuie să aibă planeitatea corespunzătoare, să nu fie înghețată sau hidrofugă.

Pregătirea stratului suport

Pe substraturile cu liant absorbant și de ipsos, utilizați amorsa Cemix Grundplus. Pentru a obține o suprafață plană, utilizați șapă autonivelantă Cemix, pe suprafețele orizontale, și mortar de reparații Cemix pe suprafețele verticale.

Amestecare

Preparare: se toarnă mortarul uscat în cantitatea de apă necesară și se amestecă. Folosiți doar apă curată. Amestecați cu un mixer manual cu turatie scăzută. Se amestecă până obțineți o masă omogenă, fără cocoloașe. Se lasa câteva minute în repaus, dupa care se amesteca din nou pentru scurt timp.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (recomandat)
25 kg	6 L
5 kg	1,2 L

Amestecarea



Timp de amestecare	Viteza de amestecare rpm	Timp de maturare în min.
5 min	800	5 min

Instrucțiuni de lucru

Adezivul pentru plăci ceramice se aplică pe suprafața de bază cu o gletieră de oțel, mai întâi peste suprafață cu acoperire completă, apoi cu o gletieră dințată.
Consum de material:
gletieră cu dinți de 3-4 mm aprox. 1,6 - 2,1 KG/m2;
gletieră cu dinți 6-8 mm aprox. 3,1 - 4,2KG/m2;
gletieră cu dinți 8-12 mm aprox. 4,2 - 6,3KG/m2.
Plăcile se presează în stratul de mortar adeziv printr-o ușoară mișcare de rotație. Poziția plăcii poate fi schimbată în timpul deschis. În cazul formării unei pelicule uscate (proba degetului) trebuie aplicat un nou strat de mortar adeziv. Acoperirea cu plăci ceramice trebuie să respecte rosturile structurale proiectate. Acestea nu se închid, trebuie montat un profil de dilatare sau un material de etanșare flexibil (Sanitersilikon).

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	12 mm
Grosimea recomandată a stratului	6 mm
Grosimea minimă/strat	3 mm

Consum



Consum de material min.	Consum de material max.	Consum de material, în unitate de măsură kg/m²
4	16	

Timp deschis conform EN1204



>30 min

Timp de lucru



2 h

Circulabil



1 Zi

Protecție după aplicare

După aplicare, evitați expunerea directă la lumina directă a soarelui, îngheț, căldură și umiditate ridicată și ploaie timp de 24 de ore. Chituierea trebuie începută numai după ce produsul este complet uscat. Plăcile neabsorbante vor prelungi timpul de întărire și uscare.

PRODUSE RECOMANDATE

- 5450 GRUNDPLUS
- 5522 NIVOPLUS 3-15
- 5532 NIVO EXTRA 3-15 mm
- 8640 SILVERCOL
- 8660 EPOXICOL 2K

- Amorsa concentrata pentru suprafete absorbante
- Șapă de egalizare autonivelantă pentru interior și exterior (protejat).
- Șapă de egalizare autonivelantă
- Chit de rosturi premium flexibil cu ioni de argint.
- Chit adeziv epoxidic

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment alb
Clasa de inflamabilitate	E
Granulație maximă	0,7mm
Pus sub sarcină	7 Zi
Aderența după imersia în apă >N/mm²	1
Aderența după depozitarea la temperaturi ridicate >N/mm²	1
Aderența după cicluri de îngheț/dezghet >N/mm²	1
Alunecare verticala/tixotropic EN 12004	0,50 mm
Densitatea kg/m³	1 560
Densitatea uscată kg/m³	1 300
Eliberarea de substanțe corozive	CT

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în

Greutatea netă

Tipul ambalajului

Ambalare

Cantitate pe palet

Greutate pe palet

Perioada de
garanție/depozitare, în luni

HU/RO/HR	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
5 kg	25 kg
sac	sac
PE	hârtie
96	48
480 kg	1 200 kg
6 M	12 M

Tipul ambalajului

sac

sac

Ambalare

hârtie

PE

Condiții de depozitare

depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis

în ambalajul original, nedeschis

Servicii

Service, inchiriere masini

Eliminarea ambalajelor

Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate trebuie reciclate. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic