

COVERING SYSTEM

8255**S1 FLEX W**

ALEGERE PERFECTĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Adeziv flexibil alb pentru plăci ceramice, cu adaos de fibre, pentru lucrări la exterior și interior

Culoare albă, ideală pentru plăci translucide predispuse la modificarea aspectului și culorii.

C2: Adeziv îmbunătățit pentru plăci de piatră, gresie și faianță.

Armat cu fibre.

Rezistent la îngheț.

Flexibil (S1): pentru plăci de piatră și plăci ceramice de format mare.

Timp deschis extins de lucru (E): pentru acoperirea suprafețelor mai mari într-o singură etapă.

Tixotrop (T): nu alunecă, plăcile pot fi montate pe pereți mai ușor.



exterior: pardoseală + perete

interior: pardoseală + perete

pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Pentru suprafețe interioare și exterioare cu sarcină dinamică mare.

Pentru încălzire în pardoseală și perete.

Pentru suprafețe hidroizolate și pereți din gips-carton.

Pentru piatră naturală, gresie și plăci ceramice, pentru placare placă peste placă.

Poate fi folosit pe suprafețe cu trafic greu.

EN 12004-1

C2TES1

Clasa de foc



pardoseală + perete

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Temperaturile scăzute au un efect negativ asupra procesului de maturare al materialului și prelungesc timpul de uscare al acestuia.

În timpul prelucrării, trebuie evitat expunerea direct la îngheț, căldură ridicată și ploi. Încălzirea directă a materialului este interzisă! Nu utilizați dacă se preconizează temperaturi negative.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie solid, fără exfoliere, fără praf, vopsea, reziduuri de agent de îndepărtare a mușgaiului și eflorescență. Ar trebui să fie suficient de dur, uscat și uniform absorbant. Suprafața nu trebuie să fie înghețată. Substratul trebuie să fie stabil și suficient de plan.

Pregătirea stratului suport

Utilizați amorsa Cemix, Grundplus, pe suporturi cu lianți absorbanți și din ipsos. Pentru a crea o suprafață plană adecvată, utilizați șapă autonivelantă Cemix pe suprafețe orizontale și mortar de reparații Cemix pe suprafețe verticale.

Amestecare

Preparați materialul turnând amestecul uscat în cantitatea necesară de apă și amestecați continuu. Utilizați apă potabilă pentru amestec. Se amestecă lent cu un mixer, într-o masă omogenă, fără cocoloașe și se lasă în repaus. Apoi reamestecați pentru scurt timp.

Necesar de apă



Cantitate	Litri (recomandat)
25 kg	6 L
5 kg	1,2 l

Amestecarea



Țimp de amestecare	Viteza de amestecare rpm
5 min	800

Instrucțiunile de lucru

Adezivul pentru plăci ceramice este aplicat pe suprafața de bază cu o gletieră de oțel, mai întâi este aplicat pe suprafață continuu, apoi este pieptănat cu o gletieră.
Consum de material cu diferite dimensiuni:
gletieră cu dinti de 3-4 mm aprox. 1,6 - 2,1 kg/m²
gletieră cu dinti de 6-8 mm aprox. 3,1 - 4,2 kg/m²
gletieră cu dinti de 8-12 mm aprox. 4,2 - 6,3 kg/m²
Plăcile sunt așezate pe suprafața aplicând o presiune ușoară. Poziția plăcii poate fi schimbată în timpul deschis de lucru. După o perioadă mai lungă de așteptare, aplicați din nou adezivul dacă se formează efectul de peliculă pe suprafața adezivului pentru plăci ceramice. Placarea trebuie să urmeze proiectarea rosturilor de dilatare și cele structurale. Nu poate exista nicio placare deasupra rosturilor, aici trebuie utilizat un profil de dilatare sau un material de etanșare flexibil (Sanitary Silicon).

Grosimea recomandată a stratului



Grosimea maximă/strat	12 mm
Grosimea recomandată a stratului	6 mm
Grosimea minimă/strat	3 mm

Consum



Consum de material min.	Consum de material max.	Consum de material, în unitate de măsură kg/m ²
4	16	

Randament adeziv ptr. plăci ceramice

6_8mm_tooth_Min	6_8mm_tooth_Max	8_12mm_tooth_Min	8_12mm_tooth_Max
5,2	9,6	2,6	5,2

Timp deschis conform EN1204



>30 min

Timp de lucru



2 h

Circulabil



1 Zi

Protecție după aplicare

După aplicare, evitați expunerea la lumina directă a soarelui, îngheț, căldură, umiditate ridicată și ploaie timp de 24 de ore. Chitarea trebuie începută numai după ce produsul este complet uscat. Plăcile neabsorbante vor prelungi timpul de întărire și uscare.

PRODUSE RECOMANDATE

5450 GRUNDPLUS

Amorsa concentrata pentru suprafete absorbante

5532 NIVO EXTRA 3-15 mm

Șapă de egalizare autonivelantă

5545 NIVO RAPID FIBER 3-40 mm

Șapă autonivelantă, armată cu fibre, cu capacitate portantă ridicată

8110 AQUASTOP IN

Emulsie hidroizolantă. Nu conține bitum; pe bază de polimeri în dispersie. Flexibilitate ridicată; etanș la vapori de apă

8140 AQUASTOP FLEX

Mortar hidroizolant flexibil

8145 AQUASTOP FLEX 2K

Mortar hidroizolant flexibil, bicomponent, pe bază de ciment și liant de dispersie

8630 PROCOL+

Chit premium flexibil

8640 SILVERCOL

Chit de rosturi premium flexibil cu ioni de argint.

9222 Colorin Rock Plus

Chit de rosturi pentru piatră

PARAMETRI TEHNICI

Liant	ciment alb
Materie primă	ciment alb, adaos de fibre
Clasa de inflamabilitate	A1 _{fl}
Pus sub sarcină	7 Zi
Aderența după imersia în apă >N/mm ²	1
Deformare transversală	S1
Aderența după depozitarea la temperaturi ridicate >N/mm ²	1
Aderența după cicluri de îngheț/dezgheț >N/mm ²	1
Aderența timpurie (6h) în >N/mm ²	0,5
Alunecare verticală/tixotropie EN 12004	0,50 mm
Densitatea kg/m ³	1 560
Densitatea uscată kg/m ³	1 300
Eliberarea de substanțe corozive	CT

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	25 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	48
Greutate pe palet	1 200 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	depozitați în locuri uscate, în ambalajul original, nedeschis
sac	PE	în ambalajul original, nedeschis

Servicii Service, inchiriere masini

Instructiuni de eliminare Nu aruncați resturile neutilizate la canalizare.
Amestecați reziduurile neutilizate cu apă și lăsați-le să se solidifice.
Apoi, eliminați-l ca deșeu de construcții în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Eliminarea ambalajelor

Ambalajele murdare trebuie eliminate ca deșeuri periculoase (vezi fișa cu date de securitate a materialelor). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Aruncați ambalajul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic