K491.ro

Fişă tehnică de produs | 05 / 2023

Knauf Super Finish

Glet de finisare gata preparat

Descriere produs

Knauf Super Finish are la bază un amestec special cu liant de vinil şi aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților .

Depozitare
A se feri de temperaturi ridicate și de acțiunea directă a razelor solare. Perioada de valabilitate - 12 luni de la data producției inscripționată pe ambalaj, la temperatura camerei. Înghețarea și/sau supraîncălzirea produsului pot afecta proprietățile sale.

Mod de ambalare:

Găleată 6 kg	Cod: 590204
Găleată 20 kg	Cod: 634078

Domenii de utilizare

Knauf Super Finish este un material de finisare universal, gata preparat. Utilizabil atât pentru finisarea rosturilor (Q2) cât și pentru nivelarea întregii suprafețe plăcilor din gips-carton (Q3 și Q4), dar și pentru finisarea altor tipuri de straturi suport:

- tencuieli pe bază de ipsos, var, var - ciment
- suprafețe din beton
- plăci din gips armat
- blocheți din gips
- suprafețe vopsite
- suprafețe cu tapet din fibră de sticlă.

Caracteristici și beneficii

- gata preparat, poate fi utilizat atât imediat cât și ulterior desigilării ambalajului, oricând pe durata întregii perioade de valabilitate, stocat în găleata originală;
- ideal pentru finisarea suprafețelor realizate cu plăci din gips-carton;
- aderență foarte bună la diferite straturi suport;
- consistența cremoasă care ușurează aplicarea şi nivelarea (la nevoie poate fi diluat);
- rezistent la fisurare, nivel scăzut al contracției.

Knauf Super Finish

Glet de finisare gata preparat

Punere în operă

Suportul

Plăcile din gips carton trebuie să fie fixate bine pe suport (schelet metalic sau din lemn).

Stratul suport trebuie să fie uscat, desprăfuit, lipsit de contaminări, uleiuri, grăsimi și fără exfolieri.

Zonele cu neregularități sau deteriorate trebuie să fie chituite în prealabil cu Knauf Fugenfüller Leicht, Knauf Joint Filler Super sau Knauf Uniflott.

Suprafeţele puternic absorbante sau friabile se amorsează cu amorsa Knauf Tiefengrund sau
Knauf Universalgrund.

Aplicare

Gletul gata preparat Knauf Super Finish poate fi utilizat direct din găleată după amestecare. Materialul poate fi eventual diluat cu apă rece, curată, în cantități mici, maxim 300ml la 25kg, amestecând după fiecare adăugare de apă. Folosiți numai recipiente şi unelte curate.

În timpul aplicării, temperatura în interiorul încăperii şi a stratului suportului trebuie să fie de cel puțin +10 ° C.

Gletul poate fi aplicat în mai multe straturi cu grosimea de până la 3mm, manual (cu șpaclu / cu rolă tip trafalet) sau mecanizat (cu pompa tip airless). Stratul următor se aplică doar după uscarea celui precedent. Suprafața uscată se şlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulație 180-240 în decurs de maxim 3-4 zile de la aplicare.
După uscarea gletului Knauf Super Finish suprafaţa devine solidă și durabilă.

Timpul de uscare este de aprox. 4h/mm (la o temperatura ambientală de 25 °C și o umiditate relativă de 70%).
Timpul de uscare depinde de capacitatea de absorbție a suprafeței, temperatura și umiditatea din încăpere.

Recomandări

Knauf Super Finish nu trebuie amestecat cu alte materiale. Lucrările de gletuire pot începe numai în cazul în care sunt respectate condițiile de temperatură și umiditate în încăpere. Imediat după finalizarea lucrărilor instrumentele trebuie spălate cu apă. În cazul contactului cu ochii, clătiți cu multă apă.

Strat de acoperire

Vopsele și zugraveli pentru interior, tapet, materiale decorative - se vor folosi grunduri/amorse adecvate stratului de acoperire.

Timp de aşteptare

În funcție de grosimea stratului de Knauf Super Finish aplicat și de umiditatea, temperatura și condițiile de ventilare se va aștepta minim 24h înaintea aplicării oricărui strat de acoperire

Maşini / Unelte

Gletul Knauf Super Finish se poate aplica mecanizat cu pompa PFT SWING Airless, care asigură o productivitatea până la 6.5l/min.
Pompa de transport și accesoriile acesteia (cuva din plastic, motor cu reductor, furtun mortar RONDO DN 12-20 mm, pistol Texpray cu duză 541) trebuie curațate în max. 20 minute de la oprirea utilajului.

Condiții pentru punerea în operă

Pe durata aplicării și a procesului de uscare temperatura aerului, a stratului suport și a gletului aplicat trebuie să fie între +10^{0}C și +30^{0}C, iar umiditatea relativă a aerului maxim 70%. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la soare sau curenți puternici de aer.

Încadrarea în clasa produselor chimice

Nu este obligatorie încadrarea.
Pentru evacuarea deșeurilor, se va respecta legislația locală.

Date tehnice Knauf Super Finish

EN 13963	tip 3A
Culoarea:	alb mat
Densitate:	cca. 1650 kg/m³
Aderența la stratul suport:	> 0,25 N/mm^2

Necesar de material

Granulație	Grosime strat aplicat	Consum	Productivitate (găleata 25kg)
0 - 0,1 mm	0,1 - 3 mm	Q2 - 0,1 kg/m²	cca. 250 m^2
		Q3 - 0,5 kg/m²	cca. 50 m^2
		Q2-Q4 - 1,65 kg/m²	cca. 15 m^2

Cantitățile necesare sunt valori medii orientative, puternic dependente de structura suprafeței suport.

Telefon: 021 - 650.00.40
Fax: 021 - 650.00.48
www.knauf.ro / office@knauf.ro

Ediţie: 05 / 2023

© Knauf Gips s.r.l.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Knauf Gips SRL - AFI Tech Park 1 - Bd. Tudor Vladimirescu 29, Etaj 1, Sector 5, Bucureşti, 050881