

INFORMAȚII GENERALE

Ceara punică este un săpun pe bază de ceară de albine cu o consistență asemănătoare alifiei. Ceara de albine se topește, se curăță și se albește printr-o operație specială, utilizându-se cărbuni activi și argilă decolorantă.

Această ceară albită se săpunește cu potasă, devenind parțial solubilă în apă și prin aceasta ușor de aplicat și șpăcluit.

UTILIZARE

Ceara punică este utilizată pentru aplicarea unui strat mat sau lucios de ceară pentru:

- lucrări Stuccolustro și Tadelakt
- imitații de marmură (de ex. pe vopsea pe bază de făină de marmură)
- vopsirea cu vopsele pe bază de cazeină

Ca adaos pentru vopseaua pe bază de cazeină sau vopseaua pe bază de clei:

- tehnici de șpăcluit
- pictarea de șabloane
- straturi de vopsea care se pot lustrui.

PROPRIETĂȚI

- Pastă cu caracteristici de alifie
- inodoră
- fără diluanți organici (apa este diluantul)
- după ce se lustruiește, capătă luciu mătăsos până la luciu puternic
- respinge murdăria
- antistatică
- cu capacitate de difuziune.

COMPOZIȚIE

Ceară de albine fără impurități albită fără clor, potasă, apă.

PRELUCRARE

1. LUCRĂRI STUCCOLUSTRO

Aplicarea cerii punice cu Mistria Venețiană (Art. nr. K4227 / 4228) sau cu o mistrie din oțel de arcuri (Art. nr. K4225) într-unul sau mai multe straturi subțiri. După uscare se lustruiește cu ajutorul mistriei.

2. LUCRĂRI TADELAKT

Se aplică ceara punică într-un strat subțire pe suprafața asamblată și uscată de la Tadelakt cu un șpaclu de lustruit flexibil din material sintetic sau cu un șpaclu japonez. Poate fi aplicată și pe Tadelakt săpunit. După uscare se lustruiește cu cârpe moi sau perii din păr de cal.

3. MARMORARE

Peste vopseaua pe bază de făină de marmură se aplică ceara punică, cum este descris la punctul 1., cu o mistrie, iar după uscare se lustruiește cu mistria, sau cu cârpe moi, perii din păr de cal sau mașini de lustruit pentru a obține un luciu omogen. (Atenție: o presiune prea mare sau prea multe rotații/minut pot duce la deteriorarea suprafeței datorită încălzirii).

Stratul de ceară produce un aspect transparent și o senzație de profunzime, asemănându-se cu marmura autentică.

4. STRATURI DE VOPSEA CARE SE POT LUSTRUI

Dacă se adaugă la vopseaua pe bază de făină de marmură și cazeină respectiv vopseaua pe bază de clei 15% ceară punică (0,75 kg ceară punică la 5 kg praf de vopsea) – ceara se adaugă doar după umflarea vopselei – se obține după uscare și lustruire un perete cu un luciu mătăsos foarte frumos.

TIMPI DE USCARE

Aprox. 5-6 ore la 20°C pentru ceara punică aplicată în formă pură.

CONSUM

Aprox. 30 ml / m²

DIMENSIUNEA RECIPIENȚILOR

Art. nr. 196 400 ml

Art. nr. 197 800 ml

Prețurile le găsiți pe lista actuală de prețuri.

PĂSTRARE

Păstrat într-un loc uscat, răcoros, ferit de îngheț și bine închis are valabilitate de min. 1 an.

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro



Fișă tehnică

Ceară punică (196-197)



CURĂȚAREA UNELTELOR

Se curăță imediat după utilizare cu apă caldă și eventual săpun.

CARACTERIZARE

Xi, Iritant

RISURI SI INDICATII DE SIGURANTA

Conține carbonat de potasiu. Iritant pentru ochi. Iritant pentru piele. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător ochii/fața.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

INDICAȚII

Deoarece lucrările cu Tadelakt necesită o excelentă dexteritate manuală și vaste cunoștințe profesionale în privința aplicării acestuia pe alte materiale de construcții, vă recomandăm să participați de urgență la un seminar Tadelakt organizat de KREIDEZEIT, sau solicitați ajutorul unui expert cu experiență. Termenele desfășurării seminarelor sunt postate pe pagina noastră web.

Informațiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienței noastre în domeniu. Din cauza diversității metodelor de prelucrare și a impactului asupra mediului înconjurător cât și a caracteristicilor suprafețelor, se exclude orice obligație cu privire la autenticitatea acestor recomandări. Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste prescripții își pierd valabilitatea în cazul apariției unei noi versiuni sau în cazul modificărilor aduse acestui produs. Cele mai actuale informații cu privire la produsele prezentate se găsesc pe internet la www.kreidezeit.de sau direct la firma KREIDEZEIT.
(06/2009)

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro

