

## Informații despre produs

### Descriere

<b>Scop:</b>	Acest chit ușor din fibră de sticlă din poliester 2K este foarte ușor de șlefuit și are o greutate specifică de aproximativ 1,1 kg/l, ceea ce îl face perfect pentru acoperirea golurilor, a găurilor mici și a perforațiilor de coroziune. Pentru a fi folosit pentru reparații auto, construcții de vehicule și mașini, modele și bărci.
<b>Proprietăți:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aderență pe fier, oțel, aluminiu, zinc, GRP</li><li>- impermeabil, deci utilizabil pentru bărci</li><li>- stabilitate ridicată</li><li>- foarte ușor de șlefuit</li></ul>
<b>Caracteristici:</b>	Baza liantului: rășină poliesterică nesaturată Conținut solid: 75 - 68 % din greutate Greutate specifică: 1,05 - 1,1 kg/l <b>DIN 51 757</b>
<b>Culoare:</b>	galben
<b>Depozitare:</b>	Cel puțin 1 an dacă este depozitat în recipientul original închis
<b>Reglementarea COV:</b>	Directiva CE pentru produs (cat. B/b): 250 g/l Acest produs conține max. 4 g/l COV.

### Aplicație

<b>Condiții de prelucrare:</b>	de la 10 °C și până la 80 % umiditate a aerului. Chitul de poliester nu se mai întărește sub + 10 °C.
<b>Pre-tratarea substratului:</b>	<b>fier, oțel, aluminiu, substraturi zincate, GRP:</b> curățați, șlefuiți ușor (îndepărtați rugina, oxizii etc.) și degresați cu Silikonentferner (îndepărtarea siliconului)  <b>straturi vechi de vopsea:</b> Îndepărtați complet prin șlefuire a acoperirilor termoplastice (lacuri NC, lac acrilic 1K), precum și a vopselelor cu întărire cu acid (grund Wash) și a vopselelor cu rășină sintetică.  <b>Straturi de grund acoperibile cu chit:</b> EP-Primer după întărirea completă. După uscare, chitul din fibră de sticlă poate fi acoperit cu toate sistemele de vopsea obișnuite. Izolați petele de chit cu umplutură.
<b>Raport de amestecare:</b>	2 % din greutate cu întăritor

Această fișă tehnică are doar scop informativ! Din cunoștințele noastre, datele furnizate respectă cel mai recent standard și sunt pe baza anilor de experiență în fabricarea produselor noastre. Cu toate acestea, datele nu sunt obligatorii și fără garanție. Vă rog urmați recomandările menționate în fișa cu date de securitate relevantă și măsurile de precauție menționate pe eticheta produsului. Ne rezervăm dreptul pentru a face adăugiri, ștergeri sau modificări ale informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă.

**Informații despre produs**

**Durata de viață (20 °C) :** 4 - 5 minute

**Șlefuire (20 °C) :** A se usuca cu nisip sau a se umezi după aproximativ 20 de minute.

**Observații speciale**

Subdozajul sau supradozajul de întăritor poate provoca pete în stratul de vopsea de finisare.

**Sfaturi de siguranță**

Aplicați numai în zone bine ventilate. Nu fumați, mâncați sau beți în timpul procesului de aplicare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de ventilație inadecvată, purtați o mască de protecție.

**Curățarea uneltelor**

Curățați uneltele imediat după utilizare cu Universalverdünnung (diluante universal). După întărirea sa completă, este imposibil să îndepărtați chitul.

Această fișă tehnică are doar scop informativ! Din cunoștințele noastre, datele furnizate respectă cel mai recent standard și sunt pe baza anilor de experiență în fabricarea produselor noastre. Cu toate acestea, datele nu sunt obligatorii și fără garanție. Vă rog urmați recomandările menționate în fișa cu date de securitate relevantă și măsurile de precauție menționate pe eticheta produsului. Ne rezervăm dreptul pentru a face adăugiri, ștergeri sau modificări ale informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă.