

Informații despre produs

ARS Color ANTIGRAVEL este un strat protector amorfibil texturat anti-piatră pe bază de cauciuc și rășini în solvent. Pulverizat pe foi de metal, formează rapid un strat protector foarte plastic și rezistent la abraziune. Nu se micșorează și nu se crăpă chiar și aplicat la temperaturi scăzute. Este insolubil în apă și poate fi vopsit în scurt timp după aplicare. În auto-refinisare ARS Color ANTIGRAVEL este recomandat pentru protecția panourilor laterale, portbagajului, fundului barei de rulare și ușilor.

Principalele caracteristici și proprietăți	<p>Poate fi diluat cu cei mai comuni diluanți pentru vopsele.</p> <p>Poate fi acoperit cu toate tipurile de vopsea.</p> <p>Protejează împotriva coroziunii.</p> <p>Rezistent la intemperii.</p> <p>Prevenirea zgomotului.</p> <p>Rămâne elastic.</p>
Caracteristici chimice și fizice	
Baza chimică	Cauciuc și rășini în solvenți, minerale, umpluturi și aditivi
Culori / ambalaj	Negru, gri, alb / Disponibil în sticle de 1 kg – 12 bucăți pe cutie
Formular	Lichid vâscos
Greutate specifică	1,43 ± 0,03 g/cm ³
Vâscozitate la 25 °C	Negru: 25000 – 30000 cps Gri și alb: 20000 – 25000 cps
Conținut solid	71 ± 2%
Timp liber de aderare la 25 °C	aprox. 25 min.
Poate fi vopsit la 25 °C	aprox. după 45 min.
Temperatura de aplicare	10 ÷ 35 °C
Instrucțiuni de utilizare	<p>Curățați și degresați suprafețele care urmează să fie tratate cu produse de curățare adecvate. Aplicați pe suprafețe vopsele adecvate rezistente la rugină sau grunduri de spălare. Nisip. Agitați bine flaconul ARS Color ANTIGRAVEL timp de cel puțin 15 secunde și aplicați cu presiunea aerului de 4-5 bar pentru culoarea neagră și 5-6 bar pentru alb și gri. Utilizați un pistol de pulverizare special pentru pulverizarea acoperirilor anticorozive. Dacă este necesar, vopsiți după 40 de minute de aplicare (la 25°C).</p>
Depozitare și termen de valabilitate	ARS Color ANTIGRAVEL în ambalajul său original depozitat într-o zonă uscată și bine ventilată, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C are o durată de valabilitate de 12 luni de la data fabricației.
Siguranța industrială	Urmați recomandările din această fișă cu date de securitate.
COV	<p>Produsul respectă pe deplin cerințele Directivei UE/2004/42 pentru determinarea compușilor organici volatili într-o valoare limită de product.EU gata de utilizare pentru acest produs (cat. B (e)): 840 g/l.</p> <p>Acest produs are un COV max: 430 g/l.</p>
Note	<p>Informațiile de mai sus și indicațiile noastre tehnice (atât verbale, cât și scrise sau rezultate din teste), în special cele care se referă la aplicațiile și utilizările produselor noastre, corespund celor mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre; Cu toate acestea, acestea nu constituie garanția noastră cu privire la rezultatele finale sau responsabilitatea noastră care decurge din orice relație juridică. De fapt, având în vedere multitudinea de materiale, suporturi, condiții de manipulare și depozitare, precum și condițiile de producție și utilizare, utilizatorul, în funcție de circumstanțele sale specifice de utilizare, trebuie să verifice întotdeauna preventiv toate informațiile și instrucțiunile raportate mai sus.</p> <p>Nicio afirmație conținută în această publicație nu trebuie considerată autorizație sau sugestie de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale terților.</p>