

Informații despre produs

Descrierea produsului:	Chit de poliester bicomponent cu aditivi de înmuiere. Recomandat pentru prelucrare manuală. Foarte flexibil, rezistent la căldură. Ideal pentru utilizare în straturi subțiri pe suprafețe mari. Ușor de amestecat și aplicat. Duritate adecvată cu elasticitate bună. Proprietăți de șlefuire moale.
Substraturi și preparare:	Produsul are o aderență foarte bună la diverse substraturi. Poate fi aplicat peste: - Oțel gol și aluminiu după aplatizare și degresare; - Oțel zincat, zincat după aplatizare și degresare; - Fibră de sticlă șlefuită (GFK/GRP), chit de poliester, grunduri de lucru și acoperiri existente în stare bună; - Substrat de lemn după aplatizare și degresare. Atenție: Nu aplicați chit direct pe grundurile reactive, pachetul de 1 produs acrilic și nitroceluloză.
Caracteristici chimice și fizice:	
Baza chimică:	Rășină poliesterică
Culoare disponibilă:	Galben deschis
Densitate:	1,84 kg/l (DIN 53217)
Aplicație:	
Raport de amestecare:	100 părți chit / 2 părți întăritor (în greutate) Se amestecă bine până se obține o pastă omogenă. Aveți grijă să nu creați incluziuni de aer.
Durata de viață:	5 – 6 minute la + 20 °C
Temp de întărire:	16 – 18 minute la + 20 °C Temperatura sub 20°C crește semnificativ timpul de întărire.
Șlefuire:	Șlefuirea începe cu hârtie de șlefuit P80-120 și se termină cu hârtie de șlefuit P120-240.
Depozitare și termen de valabilitate:	Depozitați componentele produsului într-un recipient sigilat, în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și surse de căldură, precum și de lumina directă a soarelui. Perioada de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. Atenție: Închideți recipientele imediat după aplicare.
Reglarea COV:	Valoarea limită CE pentru produs (cat. B/b): 250 g/l [directiva UE (2004/42/CE)]. Acest produs conține COV max. 115 g/l.
Note generale:	Cantitățile excesive de întăritor vor cauza probleme cu albirea stratului superior! Camerele trebuie să fie bine ventilate. Uneltele trebuie spălate imediat după aplicare. Utilizați echipamentul eficient de protecție personală în timpul aplicării produselor 2K. Protejați ochii și căile respiratorii. Atenție: Pentru a menține siguranța, urmați întotdeauna instrucțiunile date în MSDS pentru produse.
Acestă fișă tehnică are doar scop informativ. Din câte știm, datele furnizate respectă cele mai recente standarde și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Cu toate acestea, datele nu sunt obligatorii și fără garanție.	