





DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest lac transparent oferă o curgere foarte bună și rezistență excelentă la radiațiile UV și la condițiile meteorologice. Este clasificat în grupa lacurilor rapide, motiv pentru care, la vopsirea suprafețelor mari, se recomandă utilizarea unui întăritor standard și a unui diluant acrilic în versiune slow. Se caracterizează printr-un luciu bun și o aplicare foarte ușoară. Poate fi lustruit cu ușurință și este dedicat clienților care apreciază reparațiile rapide. Luciul său redus se adaptează aspectului vopselelor vechi și uzate, astfel încât noul strat să nu difere vizibil de cel existent. Este o soluție economică ideală, având un preț foarte accesibil și făcând parte din grupa de produse ECONOMY.



RAPORT DE AMESTECARE

	A: Lac clar: ARS Color MS 960	100
	B: Întăritor: ARS Color MS 94 / MS 97	50
	C: Diluant acrilic	0-5%
Comentariu:	Cantitatea de diluant este calculată în funcție de greutatea lacului.	
	Nu utilizați alt tip de diluant decât cel acrilic.	

APLICAȚIE

	Număr de straturi	2
	Presiune de pulverizare	2 - 2,5 bar
	Dimensiunea duzei	1,2 - 1,3 mm
	Timp de evaporare între straturi	10 - 12 minute
	Durata de viață a amestecului după combinarea cu întăritor standard	60 min la 20°C

Primul strat de lac se aplică peste stratul de bază preuscat. Al doilea strat de lac trebuie aplicat complet și lăsat să se întindă și să se întărească. Stratului de lac i se poate accelera întărirea cu ajutorul unei lămpi cu infraroșu (IR). Atenție: lampa IR nu trebuie pornită mai devreme de aproximativ 15 minute de la aplicarea ultimului strat de lac. La vopsirea suprafețelor mari, se recomandă utilizarea unui întăritor standard și a unui diluant acrilic în versiune slow

INFORMAȚII SUPLIMENTARE		
	Vâscozitate (DIN 4/20°C)	
	Fără diluant	16 - 17 secunde
	După adăugarea diluantului	15 - 16 secunde
	Duritate de funcționare	10 ore la 20°C
		30 min la 60°C
	Duritatea finală	4 zile
	Fără praf	35 min la 20°C
3 min la 60°C		
Duritate testată după 14 zile în conformitate cu EN ISO 1522 Pendulul Persoz – 353		
CONȚINUT DE COMPUȘI ORGANICI VOLATILI		
Conținutul maxim de COV în produs		590 g/l
COV pentru categorie: II, B/e		840 g/l
Acoperirea transparentă respectă standardele Directivei UE 2004/42/CE/II, B/e (840)		
LUCIU		
Luciu de ieșire		96°
ECHIPAMENTE DE CURĂȚARE		
A se păstra în recipiente bine închise, într-un loc răcoros și uscat, departe de sursele de foc și căldură. Evitați expunerea la lumina soarelui. Data de expirare: 12 luni de la data fabricației - data de pe partea superioară a recipientului.		
ECHIPAMENTE DE CURĂȚARE		
Pentru echipamentele de curățare se poate folosi diluant acrilic sau diluant nitro. Se recomandă utilizarea diluantului pentru curățarea pistoalelor de pulverizare a vopselei.		
REGLEMENTĂRI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ		
Consultați fișa cu date de securitate a produsului.		
GREUTATE SPECIFICĂ		
Aproximativ 1,0 g/cm ³		