

Rășina poliestică ARS COLOR AG7 vine cu pastă de întărire. Proiectat pentru repararea rapidă a deteriorării suprafeței. Dacă rășina de poliester de pe suprafața reparată este acoperită corespunzător, întărește și întărește suprafețele din poliester și metal. Rășina poliestică are o bună aderență la suprafață și rezistență mecanică. Rășina poliestică poate fi șlefuită după întărire. Poate fi mistrie pentru a obține netezimea necesară a suprafeței. Rășina poliestică este rezistentă la intemperii, acizi diluați, benzină, lubrifianți și ulei. Conceput pentru repararea locurilor ruginite ale caroseriei auto, bărcilor, iahturilor, remorcilor de camping, repară și suprafețele din poliester și lemn.

Culoare	Galben deschis	
Aspect	Lichid	
Raport de amestecare	100:3 în greutate	
Vâscozitate, vâscozimetru Hoesppler la 20 °C	450 – 500 mPas	
Aplicație:	Suprafața lipită trebuie curățată; este necesar să îndepărtați grăsimea, șlefuitul cu șmirghel mat, apoi din nou pentru a îndepărta grăsimea și uscatul. Pregătiți cârpa din fibră de sticlă. Pregătiți porția necesară de rășină, adăugați 2-3 părți de întăritor în greutate și amestecați bine. Aplicați rășina pe zona curățată cu o perie. Așezați covorașul pregătit anterior, zdrobiți-l și periați impregnat cu rășină. Așteptați aproximativ 45 de minute la temperatura 20 °C. Apoi suprafața poate fi tratată mecanic. Creșterea temperaturii accelerează întărirea. Hârtie de șlefuit P80 - P120.	
Durata de viață:	10 – 15 min.	
Uscat	Timpe de formare a gelului	Duritate maximă
Temperatura obiectului 20 °C	3 min.	45 minute
Reglarea COV	Valoarea limită CE pentru produs (cat. B/b): 540 g/l (2007) Acest produs conține COV max. <540 g/l	
Recomandări privind sănătatea și securitatea la locul de muncă:	Rășina poliestică conține stiren, al cărui vaporii sunt periculoși. Dăunător prin inhalare, provoacă iritații ale ochilor și pielii. Produsul este inflamabil. Utilizați în zone bine ventilate. În caz de ventilație insuficientă, utilizați echipamente respiratorii adecvate. Nu respirați vaporii. Păstrați recipientul închis și depozitați-l departe de copii. În caz de înghițire, solicitați imediat sfatul medicului și arătați recipientul sau eticheta.	
Ambalare și transport:	Fiecare pachet conține: 950 g rășină poliestică, 50 g întăritor. Pachetul trebuie protejat împotriva răsturnării și deplasării în timpul transportului.	
Depozitare:	A se păstra bine închis în recipiente originale, în încăperi uscate și ventilate, adaptate pentru depozitarea materialelor inflamabile sub 25 °C.	
Perioada de valabilitate:	Garantăm termenul de valabilitate și calitatea produsului timp de 12 luni de la data fabricației.	

Această fișă tehnică are doar scop informativ. Din câte știm, datele furnizate respectă cele mai recente standarde și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Cu toate acestea, datele nu sunt obligatorii și fără garanție.