

Descrierea produsului:	ARS Color AG9 este un pachet de 2 chit de poliester de umplere cu praf de aluminiu pentru reparații auto. Este dedicat în special reparării panourilor metalice supuse vibrațiilor și schimbărilor frecvente de temperatură. <ul style="list-style-type: none"> - Aderență bună la metal. - Conductivitate ridicată. - Proprietăți de șlefuire moale.
Caracteristici fizice: Culoare: Densitate: Grad de luciu:	Gri închis 1,77 kg / l Matt
Compuși organici volatili:	Ponderea COV este sub 250 g/l. Datorită acestui fapt, aceste produse îndeplinesc directiva UE (2004/42/CE) care stabilește valoarea COV pentru această categorie de produse (IIB), la 250 g/l. Acest produs (amestec gata de utilizare) are un COV max 115 g / l.
Substraturi și preparare:	Produsul are o aderență foarte bună la diverse substraturi. Poate fi aplicat peste: <ul style="list-style-type: none"> - Oțel gol și aluminiu după aplatizare și degresare. - Oțel zincat, zincat după aplatizare și degresare. - Fibră de sticlă șlefuită (GFK/GRP), chit de poliester, grunduri de lucru și acoperiri existente în stare bună. - Substrat de lemn după aplatizare și degresare. Vă recomandăm șmirghel cu gradații: P80-P120. Atenție: Nu aplicați chit direct pe grundurile reactive, pachetul de 1 produs acrilic și nitroceluloză.
Raport de amestecare:	100 de părți de chit : 2 părți de întăritor (în greutate) Se amestecă bine până se obține o pastă omogenă. Aveți grijă să nu creați incluziuni de aer.
Grosimea stratului:	Chitul poate fi aplicat în mai multe straturi groase. După fiecare dintre ele, produsul trebuie să se usuce. Șlefuiți acoperirea înainte de aplicarea următorului strat.
Durata de viață:	Este necesar să folosiți un chit în 4 - 5 min. la 20 °C.
Timp de întărire:	16 – 18 minute la + 20 °C Temperatura sub 20°C crește semnificativ timpul de întărire.
Șlefuire:	Șlefuire grosieră (uscată): P80 - P180. Șlefuire de finisare (uscată): P120 – P240.
Lucrări ulterioare:	Chitul de poliester poate fi acoperit cu: <ul style="list-style-type: none"> - Pachet de 2 chit din poliester. - Pachet de 2 umpluturi de pulverizare din poliester. - Pachet de 2 umpluturi acrilice. - Pachet de 2 umpluturi epoxidice.
Note generale:	Cantitățile excesive de întăritor vor cauza probleme cu albirea stratului superior! Camerele trebuie să fie bine ventilate. Uneltele trebuie spălate imediat după aplicare. Utilizați echipamentul eficient de protecție personală în timpul aplicării produselor 2K. Protejați ochii și căile respiratorii.
Depozitare:	Depozitați componentele produsului într-un recipient sigilat, în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și surse de căldură, precum și de lumina directă a soarelui. Atenție: <ol style="list-style-type: none"> 1. Închideți recipientele imediat după aplicare. 2. Protejați întăritorul de supraîncălzire!
Perioada de garanție:	Chit - 12 luni de la data fabricației. Întăritor pentru chit de poliester – 18 luni de la data fabricației.

Toate informațiile se bazează pe studii de laborator precise și mulți ani de experiență. Poziția bună pe piață face nu ne scutește de supravegherea constantă a calității produselor noastre. Cu toate acestea, nu suntem responsabili pentru efectele finale ale depozitării sau aplicării necorespunzătoare a produselor noastre, precum și pentru lucrările care nu sunt în concordanță cu bunele practici meșteșugărești