

**Informații despre produs**

<b>Descrierea produsului:</b>	ARS Color SL051 este chit din fibră de sticlă bicomponentă. Ușor de prelucrat și șlefuit chiar și cu o hârtie șlefuită grosieră (P120 - P150). Poate fi utilizat direct sub umplutură. Șlefuire manuală / mașină uscată. Ușor de lucrat și cu suprafețe omogene chiar și prin aplicarea straturilor groase. Nu umple hârtia de șlefuit și are o aderență foarte bună la suprafață. Poate fi folosit pentru a întări suprafețele deteriorate.
<b>Caracteristici fizice:</b> <b>Culoare:</b> <b>Densitate:</b>	Verde 1,75 g / cm <sup>3</sup>
<b>Substraturi și aplicare:</b>	ARS Color SL051 a fost proiectat pentru a fi utilizat pe oțel, aluminiu și plastic armat cu fibră de sticlă. Suprafața trebuie curățată, uscată, degresată și mată.
<b>Raport de amestecare:</b>	Se amestecă bine chit și 2-3% întăritor (în greutate): Chit 100 g Întăritor 2-3 g
<b>Umplerea corpului:</b>	3 – 5 min.
<b>Durata de viață:</b>	Aplicați în 5 minute la 20 °C.
<b>Timp de uscare:</b>	16 – 30 minute
<b>Șlefuire:</b>	Șlefuire manuală (uscată): P120 – P320. Șlefuire la mașină (uscată): P120-320
<b>Note generale:</b>	Utilizarea prea mult întăritor poate duce la decolorarea stratului superior. Nu se recomandă utilizarea chitului sub 15°C.
<b>Depozitare:</b>	A se păstra într-un recipient sigilat, în locuri uscate și răcoroase, departe de foc și surse de căldură, precum și de lumina directă a soarelui.
<b>Valabilitate:</b>	12 luni
Toate informațiile se bazează pe studii de laborator precise și mulți ani de experiență. Poziția bună pe piață face nu ne scutește de supravegherea constantă a calității produselor noastre. Cu toate acestea, nu suntem responsabili pentru efectele finale ale depozitării sau aplicării necorespunzătoare a produselor noastre, precum și pentru lucrările care nu sunt în concordanță cu bunele practici meșteșugărești	