# Informații despre produs

# Vopsea acrilică ARS Color



**Descrierea produsului**

Vopsea acrilică 2K-PUR, special dezvoltată pentru vopsirea completă sau parțială a vehiculelor comerciale, cisterne, autobuze, vehicule grele de marfă și acoperirea de înaltă calitate a utilajelor. Calitate MS cu durabilitate excelentă.

**Culoare**

--

**Întăritor**

Întăritor pentru vopsea acrilică ARS Color 2K

**Raport de amestecare**

Vopsea + întăritor 2:1 în volum

**Diluare**

Diluant acrilic 2K, adaos 10 - 20 %

**Vâscozitate de pulverizare 4 mm DIN**

Pistol de pulverizare gravitațional 10 - 20 s

**Metoda de aplicare**

| Metoda de aplicare | Presiune | Duză |
|---|---|---|
| Pistol de pulverizare gravitațională | 2,0 - 2,5 bar | 1,3 - 1,4 mm |
| HVLP | 2. - 2,2 bar | 1,3 - 1,4 mm |
| | Presiunea internă a duzei de 0,7 bar | |

**Condiții de prelucrare**

Asigurați o ventilație adecvată a aerului de alimentare și evacuare. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10 °C.  Umiditate maximă a aerului 80 %.

| Operațiuni de pulverizare | DFT | Consum |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 50 - 60 µm | 6 - 8 m²/l |

| Timp de oprire între acoperiri | Înainte de uscarea cuptorului |
|---|---|
| 3 - 5 minute | 10 - 15 minute |

**Uscare**

**Temperatura obiectului 20 °C** Fără praf 15 - 20 minute

Setat la atingere 4 - 6 ore

Gata de asamblare 24 de ore

**Temperatura obiectului 60 °C**

Setat la atingere 40 de minute

Gata de asamblare după răcire

**Durata de viață la 20 °C**

3 - 4 ore cu întăritor normal