

9130 X13 Spectrum NG

Lac transparent UHS premium care combina timpi de uscare rapizi cu o aplicare usoara si o nivelare impecabila. Cu un timp de viata de peste 60 de minute, ofera un luciu stralucitor, de lunga durata, si o durabilitate superioara, inclusiv rezistenta ridicata la ingalbenire. Acest lac transparent ecologic contine 12% materii prime de origine biologica, asigurand o alegere sustenabila si respectand conformitatea VOC 420. Se usuca in doar 10-15 minute la 60°C sau 3-4 ore la 20°C, oferind flexibilitate pentru diverse conditii de lucru. Compatibil cu intaritorii 9330, 9350 si 9370 in raport de 2:1.

- aplicare foarte usoara, cu nivelare excelenta,
- timp de uscare (60 °C/140 °F): 10 – 15 min,
- timp de uscare (20 °C/68 °F): 3 – 4 ore,
- timp de viata lung (>60 min),
- luciu stralucitor si de lunga durata,
- durabilitate ridicata si rezistenta la ingalbenire,
- lac transparent sustenabil cu 12% materii prime de origine biologica,
- conform cu VOC 420,
- intaritor 9330/9350/9370 (vol. 2:1);
- greutate specifica: 1

Pregatirea suprafetei

Stratul de baza trebuie sa fie complet uscat, in profunzime. Produsul a fost testat pe baza pe apa.

Raport de amestec

<div><div></div><div>2</div></div> : <div><div></div><div>1</div></div>		In volum	In greutate
	9130 X13 Spectrum	2	2
	Intaritor UHS 9330/9350/9370	1	1
	Diluant acrilic 7050/7070	5 - 15 % ⁽¹⁾	5 - 15 % ⁽¹⁾
(1) In cazul utilizarii a peste 5% diluant, amestecul nu este conform VOC.			


Reglajul pistolului de vopsit

9130 X13 Spectrum NG



Duza:	1,2 – 1,4 mm
Presiune (cana superioara):	2 – 2,2 bar
Presiune (cana cu aspiratie)	Verificati informatiile producatorului

Aplicare



Numar de straturi	1,5 – 2
Evaporare intre straturi	5 – 10 min
Evaporare inainte de uscarea la cald	5 min
Grosimea filmului uscat [microni]	50 – 60
Vascozitate de aplicare DIN4 [20°C]	17 – 18 s

Important – Nerespectarea timpilor de evaporare prescrisi intre straturi poate duce la rezultate finale nesatisfacatoare ale lacului transparent.


Timp de uscare



Intaritor	9330	9350	9370
Viteza intaritor	Rapid	Standard	Lent
Uscat la praf [20 °C]:	30	30	35
Uscat pentru polish [60 °C]:	10 – 15 min	15 min	15 – 20 min
Uscat pentru polish [40 °C]:	25 – 30 min	25 – 30 min	30 min
Uscat pentru polish [20 °C]:	3 h	3 – 4 h	5 – 6 h
Uscare IR	10 min	10 – 15 min	15 min
Timp de viata [20 °C]:	60 min		

Alegerea intaritorului potrivit

9130 X13 Spectrum NG



Alegerea intaritorului potrivit in functie de temperatura si dimensiunea lucrarii

Temperatura	15 - 20°C	20 - 30°C	> 30°C
Viteza intaritor	9330 Rapid	9350 Standard	9370 Lent
Dimensiune suprafata/ lucrare	mici si medii	toate dimensiunile	toate dimensiunile
Temperaturile de aplicare sub 15 °C/59 °F pot duce la o aplicare mai dificila si la o absorbtie mai redusa a overspray-ului. Se recomanda insistent ca lacul transparent sa fie aplicat la o temperatura mai mare de 15 °C/59 °F.			

Testarea materialului

Orice tip de testare a materialului aplicat (test de aderenta, test de rezistenta la pietris, rezistenta chimica, test in camera de ceata salina...) trebuie efectuat la cel putin 15 zile dupa aplicare.

Produse complementare

Intaritor

9330 Intaritor UHS, Rapid

9350 Intaritor UHS, Standard

9370 Intaritor UHS, Lent

Diluanti

7050 Diluant acrilic, Standard

7070 Diluant acrilic, Lent

Ambalare

Cod produs	Descriere	Volum/Greutate	Ambalare [buc/cutie]
9130-NG-1	9130 X13 Spectrum NG	1 L	6
9130-NG-5	9130 X13 Spectrum NG	5 L	3

9130 X13 Spectrum NG

Compusi organici volatili

Valoarea VOC pentru acest produs este 420 g/L

Categoria produsului este VOC 2004/42/II B(d)(420).

Termen de valabilitate

Min. 24 de luni de la data productiei, in conditii normale de depozitare si cu recipientul nedeschis.

Informatii suplimentare

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL!

Cititi intotdeauna instructiunile.

IMPORTANT: Acest produs contine substante periculoase la locul de munca, de aceea este necesar sa utilizati/purtati intotdeauna echipament de protectie adecvat. Pentru instructiuni suplimentare, verificati eticheta produsului si fisa cu date de securitate.

Persoana care utilizeaza produsul in orice alt scop decat cel recomandat in aceasta fisa tehnica actioneaza pe propriul risc. Este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru respectarea legislatiei locale.

Materialele descrise sunt destinate aplicarii de catre personal profesionist, instruit, folosind echipament adecvat, si nu sunt destinate vanzarii catre publicul larg.

Informatiile si metodele descrise se bazeaza pe cele mai bune informatii si practici cunoscute de noi si servesc doar ca recomandari pentru o utilizare optima, fara raspundere privind performanta, rezultatele sau adecvarea pentru orice utilizare intentionata. Nu ne asumam nicio responsabilitate pentru comportamentul produsului sau pentru daunele rezultate din utilizarea produsului. Inainte de a utiliza produsul, utilizatorul trebuie sa verifice daca aceasta este cea mai recenta versiune.

Toate produsele mentionate in aceasta fisa tehnica sunt marci comerciale detinute de Silco.

Raport de amestec in greutate 2:1 + 5%

Volum de vopsea RFU necesar	LAC	LAC + INTARITOR	LAC + INTARITOR + DILUANT
(ml)	(g)	(g)	(g)
100	66	99	102
250	165	248	255
330	217	327	336
500	329	495	510
750	494	743	765

9130 X13 Spectrum NG

1000	658	990	1019
------	-----	-----	------

Raport de amestec in greutate 2:1 + 10%

Volum de vopsea RFU necesar	LAC	LAC + INTARITOR	LAC + INTARITOR + DILUANT
(ml)	(g)	(g)	(g)
100	64	96	102
250	159	240	254
330	210	317	335
500	319	480	508
750	478	720	762
1000	638	959	1016