

FISA TEHNICA

6890 B89 Sprayplast - Chit pistolabil 2K

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A PRODUCATORULUI

DENUMIREA PRODUSULUI	6890 B89 Sprayplast - Chit pistolabil 2K pe baza de poliester
COD PRODUS	6890-1,5
TIP PRODUS	Chit poliesteric bicomponent, aplicabil cu pistolul
CULOARE	Alb
AMBALAJ	1,5 kg / bucata; 6 bucati / bax
PRODUCATOR	SILCO d.o.o.
ADRESA	Trzaska cesta 547, 1351 Brezovica, Slovenia
WEB	www.silco.si

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

6890 B89 Sprayplast este un chit poliesteric bicomponent, aplicabil cu pistolul, destinat nivelarii denivelarilor mici si zgarieturilor pe suprafete mari. Produsul se livreaza impreuna cu intaritorul lichid CHP.

Caracteristici principale:

- Uscare rapida
- Slefuire usoara
- Capacitate ridicata de umplere (fill)
- Suprafata finala neporoasa
- Aplicare usoara, cu curgere buna

3. SUPORTURI RECOMANDATE

- Metal gol (otel)
- Piese cu fibra de sticla
- Vopsea originala (cu test de aderenta prealabil)
- Aluminiu si otel galvanizat - necesita prelucrare abraziva si pasta de matizare pentru aderenta

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, fara rugina si fara grasimi. Aderenta optima se obtine pe suprafete bine abrazate. Se recomanda efectuarea unui test de aderenta inainte de aplicare.

4. DATE TEHNICE DE APLICARE

Caracteristica	Valoare
Raport de amestec (intaritor)	3% intaritor CHP
Presiune aer pistol	1,5 - 2,0 bar
Duza pistol (gravitatie)	2,0 - 2,5 mm
Numar straturi	1 - 3 straturi
Grosime film uscat	100 - 700 um
Timp de evaporare intre straturi	5 - 10 minute
Temperatura minima de aplicare	10 °C
Umiditate relativa maxima	< 75%

5. TIMPI DE USCARE SI PRELUCRARE (la 20 °C)

Etapa	Timp
Viata in oala (pot life)	20 - 30 minute
Pregatit pentru slefuire	90 - 120 minute
Pregatit pentru vopsire (cu 3% intaritor)	dupa 180 minute
Temperatura maxima de uscare fortata	45 °C

Nota: Nu folositi IR sau alte echipamente de temperatura ridicata fara control strict al temperaturii. Uscarea fortata la temperaturi excesive poate cauza probleme de aderenta.

6. SLEFUIRE

- Granulatie recomandata: P180 - P320
- Doar slefuire uscata - produsele poliesterice sunt foarte sensibile la apa

7. DATE FIZICE SI DE REGLEMENTARE

Caracteristica	Valoare
Continut VOC (compusi organici volatili)	245 g/l
Categorie VOC	IIB(b) - limita 250 g/l
Culoare	Alb
Ambalaj	1,5 kg / bucata; 6 bucati / bax

8. DEPOZITARE

Termen de valabilitate: **minim 12 luni** de la data productiei, in ambalajul original, nedeschis, in conditii normale de depozitare.

9. SIGURANTA SI AVERTISMENTE

DOAR PENTRU UTILIZARE PROFESIONALA!

Cititi toate instructiunile inainte de utilizare. Produsul contine substante periculoase; folositi echipament de protectie adecvat. Consultati eticheta produsului si fisa cu date de siguranta (SDS) pentru informatii complete.

Informatiile tehnice sunt in concordanta cu experienta producatorului si nivelul actual de cunoastere. Garantam calitatea produsului. Cu toate acestea, conditiile de utilizare nu se afla sub controlul producatorului si acesta nu isi asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obtinute. Utilizatorul este responsabil sa verifice ca detine versiunea actuala a acestui document.