Fișă tehnică

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Germania
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de



SprayMax®

Lac 2K lucios 400 ml

Cod produs 680061

Produs

Descriere / Utilizare

Lac 2K cu rezistență foarte ridicată la chimicale, benzină și intemperii, pentru sigilarea de calitate și de lungă durată a reparațiilor de vopsea și a vopsirilor noi la autoturisme și motociclete.

Proprietăți

- Rezistență maximă la abraziune și zgâriere
- Nivelare foarte fină
- Luciu ridicat de durată
- Se polizează foarte bine
- Fără abateri de culoare
- Suprafață vopsită excepțională
- Potrivit și la temperaturi ambientale mai ridicate
- Ideal pentru suprafețe mari

Bază material

Rășini acrilice bicomponente
Activator: izocianați alifatici

Grad de luciu

lucios
90+ / -4 unități de luciu la unghi de măsurare de 20°

Valoare COV (UE)

673 g/l

Substrat

Sisteme de bază pe solvent și pe apă, straturi de vopsea veche uscate conform instrucțiunilor producătorului (curățate și șlefuite).

Aplicare

Măsuri de protecție




Purtați echipament individual de protecție.
(mască respiratorie/mănuși/ochelari de protecție)
Pentru detalii, consultați fișa cu date de securitate.

Agitare




Înainte de activare, agitați bine spray-ul timp de 2 minute, din momentul în care se aud bilele de amestec.

Așezați butonul roșu



Scoateți butonul din capac și puneți-l pe pinul de la baza spray-ului. Așezați spray-ul vertical, cu butonul în jos, pe o suprafață fermă și orizontală.

Apăsați butonul roșu




Apăsați spray-ul în jos cu podul palmei, cu presiune uniformă. Ascultați sunetul de cracare. Apăsați o singură dată.

Agitare




După activarea întăritorului, agitați din nou spray-ul timp de 2 minute, tot din momentul în care se aud bilele de amestec.

Probă de pulverizare



După agitare, faceți o probă de pulverizare și verificați compatibilitatea cu suprafața și cu culoarea.

Distanța de pulverizare




15 cm - 20 cm

Straturi de pulverizare



1 - 2 straturi, aprox. 30 µm

Timp de evaporare




Timp de evaporare:
aprox. 5 min între straturi / 20° C

Condiții de aplicare




Aplicare optimă la 18° C - 25° C și o umiditate relativă de 40 - 60 %.

Randament



aprox. 0,5 - 0,75 m²
la o grosime a filmului uscat de 30 - 50 µm

Uscare



TG1 uscat la praf: 12 min

TG3 uscat la atingere: 80 min

TG5 uscat complet: 12 h / 20° C, 40 min. / 60° C


Pregătit pentru polisare: aprox. 24 h

Valorile indicate se referă la condițiile de aplicare menționate mai sus. Gradul de uscare este determinat conform DIN 53150.




Uscare IR posibilă,
respectați instrucțiunile echipamentului

Pot life



Aprox. 48 h la 20° C temperatura camerei și o umiditate relativă de aprox. 40 - 50 %.
Timpul de lucru depinde de temperatura ambientală. Temperaturile mai ridicate reduc pot life-ul, cele mai scăzute îl prelungesc.

Finalizare



După vopsire, întoarceți spray-ul cu capul în jos și pulverizați 3 - 5 secunde pentru a curăța valva.


Informații suplimentare

Informații importante



Evitați loviturile, frecarea și șocurile.

Termen de valabilitate



36 luni (neactivat)
Perioada de utilizare se referă la un spray nefolosit, depozitat corect la o temperatură de 15 - 25° C și o umiditate relativă sub 60%. Spray-ul trebuie depozitat și transportat în poziție verticală, într-un loc uscat, protejat de influențe chimice și mecanice. Trebuie respectate informațiile de siguranță de pe spray și toate prevederile legale aplicabile locului de depozitare.

Eliminare



Spray-urile golite complet trebuie eliminate prin sistemul de reciclare. Spray-urile cu material întărit trebuie eliminate ca deșeu special.

Notă

Exclusiv pentru uz profesional.

Pentru etichetare, consultați fișa cu date de securitate.

Conținutul acestei fișe tehnice a fost elaborat cu mare atenție și reflectă nivelul actual al cunoștințelor noastre. Acesta oferă utilizatorului informații specifice aplicației și nu garantează anumite proprietăți. Informațiile nu au caracter obligatoriu și nu ne asumăm nicio răspundere pentru integritatea, exactitatea și caracterul complet al acestora. Ele nu îl scutesc pe utilizator de obligația de a verifica dacă produsul nostru este potrivit pentru scopul propus. Avertismentele tipărite pe etichetele noastre trebuie respectate. Mărcile și brevetele noastre sunt protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile rezervate. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau completa conținutul informațiilor fără notificare prealabilă.