Fisa tehnica

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Germany
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de



SprayMax®

1K UNIFILL - NOU S7 500 ml

Cod articol 680424

Produs

Descriere / Scop	Grund Filler cu putere mare de umplere, pentru zone slefuite pana la tabla, cu strat gros. Potrivit pentru otel, otel galvanizat, aluminiu, diverse plastice.
Proprietati	• Grosimi mari ale stratului • Uscare rapida • Acumulare rapida a grosimii stratului • Protectie anticoroziva
Baza materialului	Rasini acrilice
Culoare	Negru
Grad de luciu	mat
Valoare COV (UE)	678 g/l

Substrat

Otel (curatat si slefuit)

Otel galvanizat (la cald, galvanizat in banda si electrogalvanizat, curatat si slefuit)

Aluminiu, aluminiu moale (curatat si slefuit)

Diverse materiale plastice
Datorita numarului mare de tipuri de plastic, compatibilitatea cu substratul trebuie testata in prealabil, in fiecare caz in parte.

Suprafete din poliester (curatate si slefuite)

Vopsea veche si vopsea originala (curatate si slefuite)

Zona deteriorata trebuie sa fie uscata, fara grasimi si praf, iar rugina trebuie indepartata complet.

Aplicare

Masuri de protectie



Purtati echipament individual de protectie.
(masca de respiratie/manusi/ochelari de protectie)
Pentru detalii, consultati fisa cu date de securitate.

Agitare



Agitati bine tubul cel putin 2 minute din momentul in care se aud bilele de amestecare.

Pulverizare de test



Dupa agitarea tubului, pulverizati de proba si verificati compatibilitatea cu suprafata si culoarea.

Distanta de pulverizare



10 cm - 15 cm

Straturi de pulverizare



Grosimea filmului uscat pana la 150 µm
(aprox. 2 - 3 straturi pulverizate) 35 µm per strat

Timp de evaporare



Evaporare: intre 2 straturi (pana devine mat) / 5 min.

Conditii de aplicare



Aplicare optima la 18° C - 25° C si o umiditate relativa de 40 - 60 %.

Uscare



TG1 uscat la praf: 2 - 5 min

TG3 uscat la atingere: 5 - 10 min

Gata de slefuire: 45 min

Valorile indicate se refera la conditiile de aplicare mentionate mai sus. Gradul de uscare este determinat conform DIN 53150.



IR: 5 - 8 min.
Respectati descrierea echipamentului

Continuare

Poate fi acoperit cu toate vopselele de finisaj uzuale 1K sau 2K, pe baza de solvent si de apa. Verificati compatibilitatea cu suprafata.



Pentru slefuirea uscata cu masina, se recomanda discuri moi cu suport din burete P 360 - P 500.



Slefuire umeda manuala cu P 500 - P 800

Finalizare



Dupa vopsire, intoarceti tubul invers si pulverizati timp de 3 - 5 secunde pentru a curata valva.

Informatii suplimentare

Informatii importante



Evitati loviturile, frecarea si impactul.

Nu este potrivit pentru piese din plastic din PE, PP, amestecuri PP precum PP/EPDM si polistiren. Folositi mai intai SprayMax® 1K Plastic Adhesion Promoter 680009.
Nu utilizati pe vopsele termoplastice.
Nu acoperiti cu chituri 2K UP.

Termen de valabilitate



10 ani
Perioada de utilizare se refera la un tub nefolosit, depozitat corect la 15 - 25° C si o umiditate relativa sub 60%. Tubul se depoziteaza si se transporta in pozitie verticala, intr-un loc uscat, unde este protejat impotriva influentelor chimice si mecanice. Respectati informatiile de siguranta de pe tub si toate prevederile legale aplicabile locului de depozitare.

Eliminare



Tuburile de spray golite complet trebuie eliminate prin sistemul de reciclare. Tuburile cu material intarit trebuie eliminate ca deseuri speciale.

Nota

Numai pentru uz profesional.
Pentru etichetare, consultati fisa de securitate.

Continutul acestei fise tehnice a fost elaborat cu mare atentie si reflecta stadiul actual al cunostintelor noastre. Acesta ofera utilizatorului informatii specifice aplicarii si nu garanteaza anumite proprietati. Informatiile nu sunt obligatorii si nu ne asumam raspunderea pentru integritatea, exactitatea si completitudinea lor. Acestea nu scutesc utilizatorul de obligatia de a verifica adecvarea produsului nostru pentru scopul propus. Avertizarile tiparite pe etichetele noastre trebuie respectate. Marcile si brevetele noastre sunt protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile rezervate. Ne rezervam dreptul de a actualiza, modifica sau completa informatiile fara notificare prealabila.