



Versiunea - 2009  
Versiunea Originală - 2005

## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

### Adeziv Cauciuc pentru Parchet **Artelit** RB-860

**Adezivul Cauciuc pentru Parchet **Artelit** RB-860** este un produs de înaltă calitate pe bază de cauciuc SBS recomandat pentru lipirea parchetului masiv, lamelar și mozaicului tradițional și industrial pe majoritatea straturilor suport absorbante / neabsorbante. Adezivul este de asemenea recomandat pentru parchet rezistent la umiditate. Produsul nu conține apă și de aceea nu are efecte dăunătoare în utilizare la pardoselile din lemn și

materiale lemnoase. Pentru rezultate mai bune, folosiți **Artelit Solvent Primer SB-210**. De asemenea, adezivul este potrivit pentru lipirea de elemente din lemn, plută și vată minerală pe toate straturile suport absorbante. **Are o aderență excelentă la majoritatea suprafețelor de construcții uzuale, cum ar fi:**

- beton
- ciment
- straturi anhidrit
- straturi de egalizare
- lemn

#### **AVANTAJE:**

- aderență inițială excelentă
- ușor de aplicat
- timp de lucru optim
- rezistența la forfecare ridicată
- nu conține apă
- fixare flexibilă
- rezistență foarte bună la îmbătrânire și la umiditate
- potrivit pentru pardoseli prevăzute integral cu sisteme de încălzire (doar țevi în sistem cu apă fierbinte – după 6 săptămâni de exploatare)

#### **APLICAȚII:**

- lipirea parchetului tradițional, lamelar și multistratificat prefinit (format din lemn sensibil la umiditate de ex. fag, stejar, mestecan)
- lipirea mozaicului tradițional și industrial
- lipirea elementelor din lemn, plută, vată minerală, placaje și a dușumelelor.

#### **DATE TEHNICE:**

##### **In ambalajul original:**

Compoziție:	cauciuc SBS, solvenți organici, rășini, filleri minerali
Culoare:	bej
Densitate:	1,20 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de aplicare:	+10°C to +30°C
Timpul deschis de uscare la +20°C:	10-15 minute
Timpul de întărire totală:	3-4 zile
Consum:	0,65-1,40 kg/m <sup>3</sup>
Inflamabilitate:	extrem de inflamabil
Solubilitate:	spirit alb
<b>După întărire:</b>	
Fracțiuni solide:	peste 70%
Rezistența termică a îmbinării după întărire:	de la -20°C la +60°C
Tipul îmbinării (fixării)	flexibilă



#### **INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:**

**Recomandări:** Umiditatea maximă a stratului suport:

- șape ciment:
- straturi suport anhidrite și gips:

Rezistența maximă a stratului suport (metoda – ciocanul Schmidt) :

Umiditatea în încăpere:

Temperatura optimă în încăpere și pentru substrat pe durata aplicării:

până la 2%  
până la 0,5%  
>25 MPa  
45% – 65% (optim 55 %)  
18°C - 23°C



Versiunea - 2009  
Versiunea Originală - 2005

**Pregătire:** Curatati, desprafuiti, uscati si nivelati suprafata.. Pentru rezultate mai bune utilizati

**Artelit Solvent Primer SB-210.**



**Unelte:** Perie sau trafalet

**Aplicare:** Amestecați adezivul înainte de aplicare. Când primer-ul s-a uscat aplicat adezivul pe suprafața utilizând una dintre spatulele indicate mai jos. Grosimea stratului de adeziv trebuie să fie de 2-3 mm. Montați parchetul, deplasându-l ușor și apoi presați-l cu putere pe suprafața suport. Nu aplicați mai mult adeziv decât poate fi acoperit în mod curent cu parchet în 5 – 10 min. Întărirea totală se realizează în cca. 3-4 zile. Umiditate parchetului: 10-12%. Umiditate suport: sub 2%.

**Unelte:** Spatula B3 sau Spatula 23/48

**Curățare:** Adezivul neîntărit în exces poate fi curățat cu alcool alb. După întărire se curăță doar mecanic.

**Șlefuire și lăcuire:** Trebuie realizate după 4-5 zile de la montarea parchetului.

**Observații:** După terminarea aplicației aerisiți încăperea pe măsură ce solvenții se evaporă.

#### INFORMATII LOGISTICE:

Continut	Ambalaje	Bucăți per box	Bucăți Standard per EUR-palet
1kg	găleti	6	546
3,5kg	găleti	1	132
6kg	găleti	1	100
14kg	găleti	1	44
25kg	găleti	1	33

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalajele originale care nu au fost deschise. Depozitați la temperaturi cuprinse între +10°C și +25°C.

#### INFORMATII DESPRE TRANSPORT:

Rutier: ADR/RID (treccera -frontierei): 3 Lichid inflamabil P.G. II	Maritim: IMDG: 3.1 P.G. II	Aerian: ICAO-TI si IATA-DGR: 3 P.G. II	Număr UN : 1133
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	--------------------

#### MĂSURI DE PRECAUȚIE:

Luați măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații și detalii consultați **Fișa de Protecție și Securitate**, disponibilă la Selena România SRL.

**Contine:** colofoniu; **R38** - Irita pielea; **R43** - Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea; **R52/53** - Dăunător pentru organismele acvatice și poate cauza efecte adverse pe termen lung, în mediul acvatic. **R66** - Expunerea repetată poate cauza uscarea și craparea pielii. **S2** - A nu se lăsa la îndemâna copiilor; **S9** - Păstrați recipientul în spații bine aerisite. **S16** - A se păstra departe de surse de foc – nu fumați. **S24** - Evitați contactul cu pielea; **S46** - În cazul în care inghititi produsul, apelați imediat la serviciul medicului, aratându-i acestuia recipientul sau eticheta produsului; **S 51** - Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire.

**Instrucțiuni de depozitare deseuri:** Resturile de produs precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementari legale.

**Simboluri:** F – extrem de inflamabil; Xi – produs iritant

**Odată cu publicarea acestei Fișe Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile**

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. Selena România își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.

**selena**

**SELENA Co. S.A.** 53 611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, POLAND  
Phone: +48 71 780 51 90 Fax: +48 71 780 51 91 e-mail: export@selena.pl [www.selena.pl](http://www.selena.pl)  
**SELENA România SRL** Șos. Libertății 156 • Glina, jud. Ilfov ROMANIA  
Tel.: 0040 21 467 03 30 • Fax: 0040 21 467 03 40, e-mail: [office.selena@tytan.ro](mailto:office.selena@tytan.ro) • [www.tytan.ro](http://www.tytan.ro)