

Denumire comercială produs		Geocompozit -geogrilă din fibră de sticlă (FG) acoperita si geotextil netesut Spunbond PP, lipite -5050-25
Nr. ID produs.		GEG5050-25 Geogrila din fibră de sticlă cu geotextil netesut PP
Tip geotextil	Polimer	GEOGRILĂ DIN FIBRA DE STICLĂ ACOPERITĂ CU BITUM SI GEOTEXTIL NETESUT
Tip de acoperire		bituminos
Culoare		alb, negru sau auriu
Punct de topire	°C	Sticlă 855 (+/-50)
Nețesut	g/m2	PP 25
Dimensiunea aperturii	mm	MD 25.4 (+/-3) CD 25.4 (+/-3)
Rezistența la tracțiune EN ISO 10319	KN/m	MD 60 (-10) CD 60 (-10)
Rezistența la tracțiune la 2% alungire EN ISO 10319	KN/m	MD 40 (-5) CD 40 (-5)
Alungire EN ISO 10319	%	MD 3 (+/-1) CD 3 (+/-1)
Poansonare statică CBR	KN/m	0,25 (-0.1)
Perforare dinamică	mm	3,8 (+2)
Retenție de bitum EN 15381, anexa C	kg/mp	0,25 (+/- 0,1)
Dimensiunea ochiurilor	mm	12.5X12.5, 25.4X25.4, 40x40
Greutate specifica geogrilă	g/m2	240
Greutate specifica geotextil	g/m2	25
Greutate specifica geocompozit	g/m2	265
Dimensiuni rolă	+/-2%	Lățime lungime greutate 2,95m 100m 80 kg