

STP AEROALUM

Materialul este o folie de aluminiu cu grosimea de 300 micrometri cu imprimare și un strat de montaj adeziv acoperit cu folie antiadezivă.

Coeficient nominalizare	Specificatii	Metoda de testare
Grosime, mm	0,3±0,02	TD 5772-006-48214265-2001
Inflamabilitate, rata de combustie, mm/min, nu mai mult de	Non-inflamabil 100	GOST 25076, ISO 3795
Inflamabilitate, rata de combustie, mm/min, nu mai mult de	Non-flammable 100	GOST 25076-81

Transport și depozitare

Materialul trebuie manipulat în condiții care elimină penetrarea umidității.

Pachetele trebuie transportate orizontal, pe o suprafață plană, în orice tip de transport acoperit, în conformitate cu regulile de transport pentru acest tip de produs. Trebuie transportate în paleti care nu depășesc 1,5 m.

În cazul în care materialul este transportat la o temperatură mai mică de 15 ° C, materialul trebuie manipulat în ambalajul producătorului în condiții specifice, cu o atenție sporită.

Materialul trebuie să fie depozitat în depozite uscate la temperaturi de până la 40 ° C, orizontal, pe o suprafață plană, nu mai mică de 1 m.

Exploatare și cerințe de instalare

Cerințe de exploatare

Materialul trebuie instalat pe suprafețe metalice curate și uscate, inclusiv pe suprafețe complexe. Pentru a curăța materialul de murdărie, se recomandă utilizarea apei, care nu conține solvenți organici și alcalii.

La demontare, materialul nu poate fi refolosit.

Pregătirea pentru instalare

În cazul în care materialul este depozitat sau transportat la o temperatură mai mică de 0 ° C, înainte de instalare, acesta trebuie menținut la temperatură (20 ± 5) ° C timp de cel puțin 24 de ore.

Temperatura spațiului de lucru trebuie să fie (18-30) ° C.

Suprafața de montaj trebuie curățată de praf și murdărie.

Instalare

Hârtia antiaderentă trebuie decojită în mod sistematic, fără probleme; trebuie apăsă pe suprafață, evitând formarea de bule de aer.

Materialul nu trebuie instalat pe suprafețe metalice murdare și corodate.