



## STP BOMB AERO

STP BOMB AERO este o construcție pe trei straturi, constând dintr-o folie de aluminiu (stratul de față) cu relief, un strat de bitum și un strat de polimer adeziv acoperit cu hârtie antiaderentă.

| Coefficient nomination                                                      | Specification         | Testing method         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Grosime, mm                                                                 | 4,2                   | GOST 17073-71          |
| Greutate of 1m <sup>2</sup> , kg, max                                       | 6                     | GOST 17073-71          |
| Factor mecanic de pierdere la temperatura nu mai mult de 10 grade.          | 0,45                  | DIN EN ISO 6721-3:1996 |
| Inflamabilitate, rata de ardere, mm / min, nu mai mult de                   | Non inflamabil<br>100 | GOST 25076-81          |
| Capacitatea de lipire a stratului de polimer de tip "hârtie-adeziv", N / cm | 0,5                   | GOST-17317-88          |

### Transport și depozitare

Manipularea materialelor trebuie efectuată în condiții care să împiedice patrunderea umezelii. Este interzisă deteriorarea ambalajului.

Ambalajele trebuie transportate orizontal pe o suprafață plană în orice tip de transport acoperit, în conformitate cu regulile de transport pentru acest tip de produs, în condiții.

Ambalajele trebuie să fie transportate în paleti care nu depășesc 1,5 m.

În cazul în care materialul este transportat la o temperatură mai mică de 15 ° C, va recomandăm să îl manipulați cu atenție sporită deoarece există riscul deteriorării acestuia.

Materialul trebuie să fie depozitat în paleti care nu depășesc 1,5 m într-o atmosferă lipsită de umezeală și o temperatură care nu depășește 40 ° C, orizontal, pe o suprafață plană.



### **Cerințe de instalare și exploatare**

Materialul trebuie instalat pe suprafețe metalice curate și uscate. Pentru a curăța materialul de murdărie, se recomandă utilizarea apei, care nu conține solvenți organici și alcalii.

La dezasamblare, materialul nu poate fi refolosit.

### **Pregătirea pentru instalare**

În cazul în care materialul este depozitat sau transportat la o temperatură mai mică de 15 ° C, înainte de instalare, acesta trebuie păstrat la temperatura de 18-30 ° C timp de cel puțin 24 de ore în ambalajul producătorului.

Temperatura spațiului de lucru trebuie să fie (18-30) ° C.

Suprafața de montaj trebuie curățată de praf și murdărie.

### **Instalare**

Înainte de instalare, hârtia antiaderentă trebuie să fie desprinsă parțial. Părțile fără hârtie antiaderentă se aplică pe marginea suprafeței de montare, se încălzesc cu un pistol cu aer cald și se apasă cu o rola specială. Pas cu pas, în timp ce hârtia antiadezivă se îndepărtează, următoarea parte a materialului trebuie încălzită și presată pe suprafața metalică.

### **Exploatare**

Materialul trebuie utilizat în condiții care elimină contactul constant cu orice solvenți organici.