

Glaxs Fast Pack

Adeziv bicomponent extraclar, fără îngălbenire – în cartuş – pentru lipire vizibilă

Glaxs fast se caracterizează printr-o aderență excelentă într-un timp foarte scurt, permițând tăierea și lustruirea pieselor lipite în 45-60 de minute. Glaxs fast este un adeziv bicomponent pentru lipire vizibilă. Utilizat pentru lipirea pietrei naturale, a aglomeratului de cuarț și a ceramicii. Lipire invizibilă fără îngălbenire. Practicitate, rezistență și viteză pentru lipire multimaterială la 45°. Gamă largă de culori și potrivire de culoare cu principalele branduri de aglomerate și ceramică. Produsul este ambalat în cartușe speciale bicomponent, de 215 ml, cu raport 2:1. Cele două camere ale cartușului conțin rășină și întăritor deja predozate. Cu ajutorul unui beccuț mixer special și a unui pistol adecvat, permite dozarea corectă a componentelor fără efort. Produsul întărit are o suprafață netedă, lucioasă și ușor de lustruit. Potrivit pentru interior și exterior.



Caracteristici principale

- +lipire extra puternica
- + stabilitate maxima la lumina
- + interior & exterior
- +fara efect de umbra

Suprafete



Piatra naturala Ceramica Quartz

Caracteristici secundare

- + lipire la 45°
- + nu curge

Inainte si dupa aplicare

indisponibil

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII PROFESIONALE

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte, conform experienței noastre. Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara în care este utilizat.

- + ușor de lustruit
- + ușor de dozat
- + contracție redusă
- + reduce risipa

CERTIFICĂRI

/

CARACTERISTICI TEHNICE

/

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Toate suprafețele care urmează să fie tratate trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grăsime. În cazul suprafețelor lucioase și/sau netede, se recomandă șlefuirea acestora cu hârtie abrazivă înainte de lipire. Îndepărtați extremitatea filetată și deschideți cartușul. Atașați mixerul la cartuș prin duza filetată. Înainte de aplicarea adezivului pe suprafețe, este obligatoriu să eliminați primii 10–20 de grame de produs extrudat (aproximativ 10 cm). Repetați acest pas de fiecare dată când înlocuiți un mixer folosit cu unul nou. În cazul unei pauze mai mari de 3 minute între două extrudări (la o temperatură ambientală de aproximativ 20°C), eliminați din nou primii 10–20 de grame de produs extrudat (aproximativ 10 cm). După o pauză mai lungă de 5 minute (la o temperatură ambientală de aproximativ 20°C) între două extrudări, înlocuiți mixerul utilizat cu unul nou. O temperatură ambientală mai mare de 20°C va reduce timpul disponibil pentru reutilizarea aceluiași mixer. Extrudați cu o presiune constantă și adecvată pentru a permite amestecarea corectă a celor două componente.

După utilizare, curățați duza, închideți cartușul și aruncați mixerul. Produsul nu se întărește sub +1°C. Nu este recomandat pentru utilizare în medii cu imersie în apă după întărire. Utilizați doar pistoale pentru uz profesional, aprobate de TENAX, cu raport 2:1.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII PROFESIONALE

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte, conform experienței noastre. Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara în care este utilizat.

DATE TEHNICE

Viscozitate componenta A 25°C	Gel moale
Viscozitate componenta B 25°C ASTMD2196	1500 – 3300
Densitate comp A / comp B la 25°C gr/cm³	1.38 / 1.16
Aspect comp A / Aspect comp B	Gel moale/ Lichid transparent
Raport amestec A+B	2 + 1
Timp de gel la vrac 25°C	3-5 min
Uscare la atingere în strat subțire la 25°C, 50% umiditate relativă	25 min
Uscare la atingere în strat subțire la 45°C, 10% umiditate relativă	n.a.
Duritate Shore D conform ASTM D 2240 după post-tratare la 50°C timp de 12 ore	80
Test de îngălbenire în cameră climatică Qsun (ASTM D904), 1 an în condiții exterioare (lumină + ploaie + întuneric + șoc termic)	Fara modificari
Temperatura minimă de reacție	+1°C
Temperatura minimă de utilizare după întărire	-25°C
Temperatura maximă de utilizare după întărire	+60°C
Timp de lucru la 25°C (timp pentru lustruire sau tăiere)	60 min
Aderență pe marmură albă după 1 oră, conform ASTM D4541	n.a.
Aderență pe marmură albă după post-tratare la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	n.a.
Aderență pe granit după 1 oră, conform ASTM D4541	n.a.
Aderență pe granit după post-tratare la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	6.0 – 7.0 MPa
Aderență pe cuarț după 1 oră, conform ASTM D4541	9.0 – 10.0 MPa
Aderență pe cuarț după post-tratare la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa
Aderență pe ceramică după 1 oră, conform ASTM D4541	9.0 - 11 MPa
Aderență pe ceramică după post-tratare la 50°C timp de 12 ore, conform ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII PROFESIONALE

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte, conform experienței noastre. Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara în care este utilizat.

DEPOZITARE ȘI DURATĂ DE VIAȚĂ

Produsele în cartuș se păstrează cel puțin 18 luni în ambalaj și 12 luni în afara ambalajului, în condiții normale între 18-25°C, ferite de surse de căldură, umiditate și lumina directă a soarelui.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Partea A și partea B din cartuș sunt produse chimice. Vă rugăm să citiți fișa de siguranță înainte de utilizare și instrucțiunile de pe eticheta cartușului.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII PROFESIONALE

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratorul nostru și sunt corecte, conform experienței noastre. Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere legal. Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare. Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, reglementările și brevetele în vigoare din țara în care este utilizat.