

Duracrete MF Quick

Pardoseală pe bază de rășină poliuretanică, finisaj neted, aspect mat, tratată antimicrobian.



Polygiene®:

Conține un aditiv antimicrobian cu ioni de argint testat că inhibă creșterea majorității tipurilor de bacterii dăunătoare



Chimică ridicată:

Rezistență excelentă la zaharuri și la majoritatea acizilor (organici și anorganici)



Rezistența la uzură:

Este rezistentă la impact, trafic și atac chimic




Ușor de curățat:

Finisaj igienic și fără îmbinări rosturi asigură curățarea ușoară a prafului și a murdăriei

Informații Tehnice¹

REAȚIA LA FOC			
B _{fl} -s1		EN 13501-1	
REZISTENȚA LA TRAFIC			
AR0.5 (≤ 50 μm)		EN 13892-4	
ADERENȚA LA SUPORT			
B2.0 (≥ 2.0 MPa)		EN 13892-8	
REZISTENȚA LA IMPACT			
IR15 (15 Nm)		EN ISO 6272	
REZISTENȚA LA TEMPERATURĂ			
Tolerant la scurgeri intermitente de până la +80°C și căldură uscată susținută de la -20°C la +70°C			
PERMEABILITATEA LA APĂ			
Nil (Impermeable)		Karsten Test	
REZISTENȚA LA ALUNECARE ²			
Umed> 40		EN 13036-4	
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE			
55 N/mm ²		EN 13892-2	
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE			
20 N/mm ²		EN 13892-2	
TIMPUL DE ÎNTĂRIRE	+10 °C	+15 °C	+20 °C
Trafic ușor	15 ore	10 ore	5 ore
Trafic complet	30 ore	20 ore	12 ore
Întărire chimică completă	7 zile	6 zile	5 zile



Colorile aplicate pot diferi ușor de cele prezentate în paletar.
Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant Durachemicals SRL.

Specificații produs:

Sistem:	Duracrete MF Quick
Finisaj:	Matt
Grosime:	4—6 mm
Culori:	Conform catalogului/paletarului
Furnizor:	Durachemicals SRL.

Aplicarea sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către contractori autorizați Durachemicals SRL cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii cu privire la antreprenorii noștri autorizați, contactând Durachemicals SRL sau întrebând pe site-ul nostru la www.durachemicals.ro

Products Included in This System

Amorsă³:	Duracrete Primer
Strat principal:	Duracrete MF Quick

³ Dacă se folosesc alte rășini, contactați Durachemicals SRL pentru detalii suplimentare.

Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.

Rezistența la microbi și fungi

The Polygiene® antimicrobial additive in the floor system provides control of most bacteria and fungi in contact with the floor.

Antimicrobial Substanța activă:	Biocidul de argint
Testat:	ISO 22196 / JIS Z2801


Lucrări de mentenanță

Curatati regulat folosind un uscator rotativ cu un singur sau cu dublu cap, in combinatie cu un detergent usor alcalin.

Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Nivelul de umiditate al substratului nu trebuie să depășească 6% pe scara Tramex pentru a determina nivelul de umiditate din substrat pentru a evalua grundul potrivit de utilizat. Pentru zonele în care rezistența continuă la căldură (peste +50°C) este critică, grundurile epoxidice nu pot fi utilizate, este necesară utilizarea Duracrete Primer sau Scratchcoat Duracrete SL Quick. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rășini de beton.

Descrierea sistemului



Considerații privind mediul

Sistemul este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparații și întreținere.

Notă

Duracrete își poate schimba culoarea în timp (prezentă un efect de îngălbenire). Schimbarea culorii depinde de lumina UV, nivelurile de căldură prezente, substanța chimică utilizată, standardele de întreținere utilizate și, prin urmare, rata de schimbare nu poate fi prezisă. Aceasta este o chestiune estetică, dar nu compromite parametrii și proprietățile produsului. Produsele intens colorate (de exemplu, coloranți pentru păr, dezinfectanți medicali etc.) și migrarea plastifianților (de exemplu, din cauciuc) pot duce la decolorarea ireversibilă a suprafeței. Evitați spălarea cu apă în primele 2-3 zile după aplicarea pardoselii. Vă rugăm să contactați Durachemicals SRL pentru sfaturi suplimentare.

Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Durachemicals SRL, reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substratului, a uneltelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, Durachemicals SRL nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai Durachemicals SRL. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați Durachemicals SRL.

[04/08/22]