

FISA TEHNICA DE PERFORMANTA

Produs:

GENERAL VERACRILICA

FTP L10

EDITIE

RO-03

-09/22



GENERAL VERACRILICA

Descriere:

Vopsea colorata, pe baza de rasini selectate sintetice in dispersie apoasa si aditivi speciali, cu caracteristici de performanta ridicate.

Domenii de utilizare:

Acopera si decoreaza:

- Membranele bituminoase cu ardezie sau netede.
- Hidroizolatiile cu bitum distilat aplicat la cald sau emulsie bituminoasa aplicata la rece.
- Suprafete din beton brut sau tencuit, beton prefabricat.

Avantaje:

- **Impermeabilizeaza si protejeaza** de agentii atmosferici si de razele UV.
- Buna **aderenta si elasticitate**.
- Usor de aplicat.
- Pastrarea culorii in timp.
- **Mentenanata redusa**, nu este necesara protectie suplimentara.
- Produs inodor si neinflamabil.
- Non-toxic, **fara solvent**.

Pregatirea suprafetei:

- Asigurati-va ca pe suprafata nu sunt elemente desprinse, resturi libere sau piese neaderente, straturi invelitoare, rugina, pulbere, uleiuri dezarmante si curatati cu atentie suprafetele, care trebuie sa fie curate si uscate.
- Inainte de aplicare trebuie verificate soliditatea si eficienta punctelor de scurgere a apei.
- Vopseaua aplicata trebuie protejata de ploaie, roua si ceata pâna la uscarea completa. Umiditatea si temperaturile scazute prelungesc timpul de uscare.

Aplicare:

- Aplicati General Veracrilica cu pensula, perie, rola sau cu pompa airless.
- Amestecati atent inainte de utilizare.
- Aplicati cel putin doua straturi fara diluare..Aplicati al doilea strat când primul este complet uscat.
- Membranele din bitum acoperite cu tesaturi sintetice neimpletite permit o vopsire imediata, fiind necesare mai mult de doua straturi pentru o acoperire completa.



www.generalmembrane.ro



FISA TEHNICA DE PERFORMANTA

Produs:

GENERAL VERACRILICA**FTP L10**EDITIE
RO-03
-09/22**GENERAL**
MEMBRANE

- După utilizare, curățați ustensilele cu apă. Dacă produsul s-a uscat pe ele, îndepărtați-l cu apă caldă sau solvent white spirit (terebentina minerală).

Consum:

Aplicați cel puțin două straturi pentru a da uniformitate. Consumul total depinde de suprafața tratată și de grosimea dorită a stratului, de obicei aceasta este de cca. 450- 550 g/m² pe membrane bituminoase lise și cca.750 - 850 g /m² pe membrane cu ardezie sau alte suprafețe poroase.

Atentionari:

- Va recomandăm să aplicați produsul la temperatura camerei care să nu fie mai mică de + 5°C și nu mai mare de + 35°C, evitând condițiile meteorologice extreme, cum ar fi căldura și frigul sau pur și simplu ceața, ploaia și înghețul.
- Va recomandăm să nu aplicați produsul pe suprafețe bituminoase proaspăt montate, care ar putea elibera hidrocarburi și ar putea provoca probleme de aderență a stratului de membrană lichidă.
- Dacă suprafața este realizată din panouri izolante, timpul înainte de renovare va fi mai scurt.
- Pe perioada iernii, aplicarea trebuie încheiată în primele ore ale după-amiezii pentru a permite o uscare corectă (zilele excesiv de umede trebuie evitate).
- Se recomandă să efectuați un test preliminar de aplicare pentru orice eventualitate, pentru a verifica compatibilitatea corectă a produsului cu substratul.
- Se poate pasi pe el în caz de mentenanță ocazională.
- A nu se utiliza pentru a sigila suprafețe sau recipiente adecvate pentru lichide alimentare, apă potabilă sau altele, care sunt în contact cu solvenți sau uleiuri minerale.
- Produsul trebuie depozitat la o temperatură peste + 5°C. Odată înghețat, produsul nu se mai poate folosi.
- Pentru informații suplimentare, vă rugăm să solicitați fișa tehnică de siguranță.
- Citiți informațiile raportate la sfârșitul acestei fișe tehnice.

Ambalare:

Galeti din plastic de 5 și 20 kg.

Culori:www.generalmembrane.ro

GENERAL MEMBRANE S.A.

Șos. Constanței, nr. 16, 18, 20, Buzău, 120225, România; Tel.: +40 238 718 181; Mobile: +40 728 377 000; office@generalmembrane.ro; www.generalmembrane.ro



FISA TEHNICA DE PERFORMANTA
Produs:
GENERAL VERACRILICA

FTP L10
EDITIE
RO-03
-09/22



Date tehnice:

CARACTERISTICI PRINCIPALE		
Aspect		Lichid dens
Culoare		Rosu, Alb, Gri, Verde,
Perioada de valabilitate in recipientul original inchis		12 luni
Continut Solid (m/m uscare la 130°C)	EN ISO 3251	(65÷70)%
Vâscozitate Brookfield (la 20°C ,Rotor n.5; - 10 rpm)	EN ISO 3219	(5.000 ±1.000) cP
Densitate (la 20°C)	EN ISO 2811-1	Gri (1,44÷1,52)kg/l
		Rosu (1,38÷1,46)kg/l
		Verde (1,40÷1,48)kg/l
		Alb (1,45÷1,55)kg/l
Timp de uscare		90÷120 minute*

* Masurile au fost inregistrate la o temperatura de 23 ° C si o umiditate de 50%. Datele furnizate se pot modifica in functie de grosimea produsului aplicat si de conditiile specifice santierului: temperatura, umiditate, ventilatie, capacitatea de absorbtie a suprafetelor.

Sfaturile si informatiile tehnice furnizate aici sunt, dupa GENERAL MEMBRANE, cele mai adecvate si bune informatii privind proprietatile si utilizarea produsului. Avand in vedere diferitele utilizari ale produselor si alti factori care nu depind de noi (materiale diferite, conditii de lucru, nerespectarea instructiunilor), nu putem fi considerati responsabili pentru rezultatele obtinute. Inainte de a utiliza produsul, oricine intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa-i stabileasca adecvarea pentru scopul de utilizare si isi asuma orice raspundere care ar putea decurge din utilizarea acestuia.

GENERAL MEMBRANE isi declina orice responsabilitate care decurge din nerespectarea instructiunilor date in aceasta fisa tehnica si a liniilor directe specificate in fisele tehnice de siguranta.



www.generalmembrane.ro

