



Scheda tecnica

Revisione n.10.0

Data revisione
18/02/2018

Pagina n.1 / 2

ACQUAFLOOR 2K

FINISAJ POLIURETANIC ALIFATIC PE BAZA DE
APA

CARACTERISTICI GENERALE

ACQUAFLOOR 2K este un email bicomponent pe baza de apa pe baza de polimeri acrilici hidroxilati si poliizocianati alifatici, transparent, cu rezistenta excelenta la apa, detergenti folositi in mod obisnuit, si are totodata o buna rezistenta la zgarieturi, aderenta exceptionala pe suporturi de ciment si rasinoase.

DOMENII DE UTILIZARE

ACQUAFLOOR 2K este un produs specific pentru vopsirea pardoselilor civile si industriale. Deosebit de potrivit pentru acele sectoare de aplicare în care este necesar să se îndeplinească cerințe foarte stricte de mers pe jos, cum ar fi podele industriale și civile, depozite, spitale, cantine, școli, magazine.

CARACTERISTICI TEHNICE

Raport de amestec Acquafloor 2k lucios
Componenta A: 100
Componenta B: 20
Proporții de amestec Acquafloor 2k mat
Componenta A: 100
Componenta B: 20
Durata de viata la vas: 1h
Uscat la atingere: 4 ore Supravopsit: 6-7
ore Pe jos: 24-48h
Întărire completă: 7 zile.

APLICARE

Amestecă cele două componente cu grijă în raportul indicat. După amestecarea componentelor, produsul este gata de utilizare pentru aplicarea cu pensula și rola.

PERFORMANTA

Cu 1 kg de rășină A+B puteți acoperi aproximativ 10 m2 cu o singură mână. Pentru a dezvolta rezistenta chimico-fizica se recomanda aplicarea a nu mai putin de 120-100 g/m2 de produs pe strat.

AVERTIZĂRI

A nu se aplica la temperaturi ambientale sau de suport sub 10°C sau peste 25°C și cu umiditate care nu depășește 60%. A nu se aplica pe suprafete umede sau pe suprafete poluate cu substante uleioase si grase.

Nu aplicați cu umiditatea relativă a suportului mai mare de 4%.Prezența umidității în suport sau agregate poate provoca formarea de spumă. Folositi un recipient curat pentru fiecare amestec; orice urma de produs deja amestecata pe un nou preparat ar putea compromite calitatea instalatiei.

	Fisa de date	Revizuire nr.10.0
		Data revizuire 18/02/2018
		Pagina nr.2 / 2

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în recipiente originale perfect închise, ferit de razele soarelui și îngheț, cu temperaturi între 5°C și 35°C.

Timp de depozitare 12 luni

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Absorbție capilară	$\leq 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-2
Greutate specifică	1.05 Kg/lt	
Test Taber (dispozitiv de șlefuit CS17, 1000 rpm, 1000 gr.) Pierdere în greutate	< 60 mg	
Permeabilitatea la vapori	clase I	
Prindere de tracțiune directă	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Reacția la foc	Clasa BFL – s1	
Substanțe periculoase	Vezi SDS	

Rezistență chimică

Apa	5
Cafea	5
Acetona	5
Acid fosforic 75%	5
Soda caustica 30%	5
Alcool etilic (48%)	4
Ulei	5
Muștar	5
Acid acetic	1

(1= dezintegrarea produsului, 5= nicio modificare)

NOTE PENTRU UTILIZATORUL FINAL

Datele cuprinse în acest document sunt derivate din teste și observații efectuate în laborator cu metode fiabile și în niciun caz nu pot fi considerate exhaustive. Aceste informații sunt actualizate de la data emiterii acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă datele furnizate în această fișă sunt actualizate la data utilizării produsului, să respecte toate prevederile în vigoare privind igiena și siguranță precum și să verifice de la caz la caz proprietățile specifice și metodele de utilizare ale produsului fiind aceleași în afara controlului direct al Producătorului. Producătorul nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune care ar putea apărea din utilizarea neconformă a produsului și nici pentru orice daune care ar fi putut apărea ulterior momentului de distribuție a produsului.